

www.salampnu.com

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

- ✓ نمونه سوالات پیام نور : بیش از ۱۱۰ هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه
- تستی و تشریحی
- ✓ کتاب ، جزوه و خلاصه دروس
- ✓ برنامه امتحانات
- ✓ منابع و لیست دروس هر ترم
- ✓ دانلود کاملاً رایگان بیش از ۱۴۰ هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور

www.salampnu.com

کانیها و سنگهای صنعتی

تالیف:

دکتر بهزاد حاج علیلو

۱۳۸۴

فهرست مطالب

- فصل اول : مقدمه
- فصل دوم: کاربرد کانیها و سنگهای صنعتی
- فصل سوم: کانیهای صنعتی
- فصل چهارم : سنگهای صنعتی



راهنمای مطالعه


- (۱) لازم است دانشجوی محترم قبل از مطالعه این کتاب مروری بر دروس کانی شناسی، سنگ شناسی و زمین شناسی اقتصادی داشته باشد.
- (۲) لازم است قبل از مطالعه هر فصل بخش هدفهای کلی و رفتاری آن فصل دقیقاً مطالعه گردد.

هدفهای کلی کتاب

- آشنایی با نقش کانیها و سنگهای صنعتی در زندگی بشر
- شناخت منشاء تشکیل کانیها و سنگهای صنعتی
- آشنایی با کاربردهای مهم کانیها و سنگهای صنعتی
- شناخت کانیهای مهم صنعتی و ویژگیهای کاربردی آنها
- آشنایی با سنگهای صنعتی مختلف و کاربردهای آنها

فصل اول

مقدمه




۱-۱- تعریف کانیها و سنگهای صنعتی

- کانی صنعتی به هر سنگ، کانی یا ماده طبیعی بجز کانسنگهای فلزی، سوخته‌های فسیلی و گوهرها گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی باشد (نوتاستالر، ۱۹۸۸).
- آزبست، باریت، گرافیت و... از کانیهای صنعتی هستند که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- از سنگهای صنعتی نیز می‌توان به گرانیت، سنگ آهک و... اشاره نمود که در کارهای ساختمانی کاربرد دارند.

۱-۲- تاریخچه استفاده و نقش کانیها و سنگهای صنعتی در زندگی انسانها

- تاریخچه استفاده از کانیها و سنگها به آغاز حیات بشر در کره زمین بر می گردد.
- انسان برای ساخت ابزار شکار؛
- روشن کردن آتش؛
- آراستن خود؛
- و درمان بسیاری از امراض آنها را مورد استفاده قرار داده است.

مقایسه رشد فرآورده های معدنی شامل کانیهای فلزی، انرژی زا و صنعتی از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۰ میلادی (اوانز، ۱۳۷۹)



به دلیل مشکلات زیست محیطی که استخراج مواد معدنی بویژه کانیهای فلزی با خود همراه دارد، اغلب کشورهای توسعه یافته و صنعتی تمایل دارند اینگونه فعالیتها در کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم انجام یافته و کشورهای صنعتی ضمن بهره گیری از مواد خام اولیه و ارزان، این مواد را تبدیل به کالاهای صنعتی نموده و با ارزش افزوده بسیار بالا مجدداً به کشورهای اخیر صادر نمایند.

نکته

به نظر می رسد در قرن ۲۱ انسان در آستانه گذر از، عصر آهن، مس، فولاد و نفت به عصر سرامیک، پلاستیک و انرژی هسته ای است. بویژه نقش خاکهای صنعتی در تولید سرامیک و ابررساناها در قرن اخیر که قرن ارتباطات و فناوری اطلاعات نامیده شده است، می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

۱-۳- طبقه بندی کانیها و سنگهای صنعتی

- محققانی مثل بییتس (۱۹۶۰)، راییت (۱۹۶۲)، فیشر (۱۹۶۹)، لاین (۱۹۷۰) و دان (۱۹۷۳) اقدام به طبقه بندی آنها نموده اند.
- طبقه بندی که مورد قبول تمام صاحب نظران این شاخه از علوم باشد، وجود ندارد و هر کدام دارای نقاط ضعف و قوتی هستند.

۱-۳-۱- طبقه بندی کانیها و سنگهای صنعتی بر اساس شکل مصرف

- I. عناصر
- II. کانیها
- III. بلورها
- IV. سنگها و خاکها

۱-۳-۲- طبقه بندی کانیها و سنگهای صنعتی بر اساس نوع مصرف

- به عنوان ساینده
- تولید کاشی و سرامیک
- مواد پر کننده
- دیرگذازها
- مصالح ساختمانی
- مالون و سنگ نما

۱-۳-۱- طبقه بندی استفاده شده در این کتاب

- ابتدا بر اساس نوع مصرف و سپس بر اساس نوع تشکیل طبقه بندی خواهند شد.
- دانشجویان در دروس کانی شناسی و سنگ شناسی، کانیها و سنگها را به صورت زایشی (نحوه تشکیل) طبقه بندی کرده و لذا با این نوع تقسیم بندی نیز کاملاً آشنا هستند.

بر این اساس مواد معدنی به دو گروه بزرگ شامل انواع کانیهای صنعتی و انواع سنگهای صنعتی طبقه بندی شده اند

- کانیهای صنعتی بامنشاء آذرین
- کانیهای صنعتی با منشاء دگرگونی
- کانیهای صنعتی با منشاء رسوبی
- کانیهای صنعتی با منشاء دگرسانی
- سنگهای صنعتی با منشاء آذرین
- سنگهای صنعتی با منشاء دگرگونی
- سنگهای صنعتی با منشاء رسوبی
- سنگهای صنعتی با منشاء دگرسانی

سایر طبقه بندی های موجود برای کانیها و سنگهای صنعتی

طبقه بندیهای دیگر از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و برخی پایه علمی ندارند. گروهی برای سهولت در پیدا کردن نام کانیها و سنگهای صنعتی، آنها را به صورت الفبایی طبقه بندی نموده اند

مهمترین خاستگاه‌های تشکیل کانیها و سنگهای صنعتی

- I. خاستگاه آذرین شامل نهشته های ماگمایی، پگماتیتی، کیمبرلیتی، کربناتیتی و گرمابی
- II. خاستگاه رسوبی شامل نهشته های تبخیری، آواری، شیمیایی و بیوشیمیایی
- III. خاستگاه دگرگونی شامل سنگها و کانیهای دگرگونی از نوع دفنی، ناحیه ای، پویا و همبری
- IV. خاستگاه دگرسانی و هوازدگی شامل کانیها و سنگهای حاصل از انواع هوازدگی و دگرسانی

کانیهای صنعتی حاصل از تفریق و تبلور ماگما شامل اولیوین، زیرکن، پیروکسن، پلاژیوکلازو ... می باشد.

از سنگهای آذرین که به عنوان سنگهای صنعتی شناخته می شوند می توان به گرانیت، گابرو، بازالت، دونیت، پرلیت، پامیس و پوزولان اشاره نمود.

سنگهای پگماتیتی به دلیل استحکام زیاد، رنگ و طرحهای زیبا می توانند به عنوان سنگ ساختمانی به کار روند.

از طرفی، این سنگها دارای مقادیر انبوهی کوارتز، میکا و فلدسپات درشت بلور هستند که به عنوان کانیهای صنعتی مهم طبقه بندی می شوند.

کربناتیتها از سنگهای آذرین آکالن می باشند.

• این سنگها دارای کانیهای صنعتی زیرکن، آپاتیت، فلورئوریت، فلوگوپیت و ورمیکولیت می باشند.

در محیط‌های رسوبی تبخیری که مقدار تبخیر بیش از مقدار آب ورودی به حوضه رسوبی است، کانیهای صنعتی مثل هالیت، سیلویت، بوراکس، ژپس و... تشکیل می شوند

ماسه سنگ و سیلتستون که جزو سنگهای
صنعتی طبقه بندی می شوند، در محیطهای
رسوبی آواری که انرژی حوضه رسوبی
زیاد و عمق آن کم است، تشکیل می شود.

سنگ آهک، دولومیت و سنگهای سیلیسی
مثل ژاسپروئید که در ردیف مهمترین
سنگهای صنعتی می باشند، تحت مکانیسم
رسوبگذاری شیمیایی و در محیطهای
رسوبی شیمیایی به وجود می آیند.

در محیط‌های دگرگونی ناحیه ای و دفنی، فشار و حرارت زیادی حاکم است و کانی‌هایی مثل گرافیت، کربندوم، آندالوزیت، کیانیت، گارنت و سنگ‌هایی مانند اسلیت، کوارتزیت و شیست‌ها که همگی جزو کانی‌ها و سنگ‌های صنعتی به شمار می‌آیند، تشکیل می‌شوند.

تالک، سرپانتین، کریزوتیل و منیزیت
جزو کانیهای صنعتی هستند که در اثر
دگرسانی یا هوازدگی شیمیایی سنگهای
آذرین درونی بازیک و فرابازی تشکیل
می شوند.

آلونیت و کائولینیت نتیجه هوازدگی شیمیایی
یا دگرسانی گرمابی انواع اسیدی می باشند.

فصل دوم

کاربرد های کانیها و سنگهای صنعتی

10/13/2004 13:54

۲-۱- ساینده ها

در صنایع به منظور سائیدن و جلا دادن سطوحی که بوسیله ترکیبات دیگر پوشیده شده، از کانیها و یا سنگهای با سختی بالا استفاده می شود.

در این روش سعی می شود غشای نازکی از سطوح مورد نظر بوسیله ساینده ها برداشته شود تا سطوح اصلی جسم در معرض دید قرار گیرد.


ویژگیهای مواد ساینده

- I. سختی قابل قبول
- II. مقاومت و استحکام مناسب
- III. از نظر شیمیایی بی اثر
- IV. مقاوم در برابر شوک یا تغییر ناگهانی حرارت
- V. دیرگداز
- VI. شکل و اندازه مناسب

تقسیم بندی مواد ساینده بر اساس سختی موس

- (۱) ساینده های سخت مثل الماس، کربندوم، گارنت و استروئید با سختی بیش از ۷
- (۲) ساینده های با سختی متوسط مثل کوآرتز، کلسدونی، چرت، فلینت، فلدسپات، کوآرتزیت، پامیس، پرلایت، میکاشیست، بازالت و گرانیت با سختی بین ۵/۵ تا ۷
- (۳) ساینده های با سختی کم مثل آپاتیت، کلسیت، دولومیت، دیاتومیت، اکسید آهن، سیلت و تالک با سختی کمتر از ۵/۵

در بحث ساییده ها، دانه های هم بعد و بلوکی شکل تحت عنوان اشکال نامناسب مطرح هستند



شکل ۱-۲-ب - دانه های هم بعد یا مکعبی

شکل ۱-۲-الف - دانه های غیر هم بعد

تقسیم بندی ساینده ها بر اساس منشاء

- ساینده های طبیعی شامل الماس، گارنت، کرونوم، اولیوین، کوارتز، چرت، فلینت، کوارتزیت، پامیس، آپاتیت و دیاتومیت
- ساینده های مصنوعی شامل کاربید بور، کاربید سیلیسیم، کاربید تانتالیوم، کاربید تنگستن، کاربید زیرکونیوم، نیتريد بور، فسفات کلسیم، کربنات کلسیم، اکسید سریم، اکسید منیزیم، اکسید کروم، اکسید آهن، الماس مصنوعی، شیشه و سیلیکات زیرکونیوم


انواع ساینده ها بر اساس شکل مصرف

۱. ساینده های پودری یا دانه ای
۲. ساینده های متصل
۳. ساینده های پوششی یا غشایی
۴. ساینده های خمیری یا صابونی

۲-۲ - سرامیک

در حالت کلی سرامیک به محصولات جامد غیر فلزی که در حرارت‌های بیش از ۴۶۸ درجه سانتیگراد تولید شده اند، گفته می‌شود.

مهمترین مواد اولیه تشکیل دهنده سرامیکها ، خاک رس،
 آلکالی فلدسپات و سیلیس است. در شکل (۲-۴) مقادیر این
 مواد در انواع سرامیکها نشان داده شده است



شکل (۲-۴) مقادیر مواد اصلی تشکیل دهنده انواع مختلف سرامیکها (کریم پور، ۱۳۷۸)

خاک رس بیشترین بخش سرامیک را تشکیل می دهد

کانیهای رسی مورد استفاده در صنایع
سرامیک شامل کائولینیت، اسمکتیت، ایلیت،
مونتموریونیت، ورمیکولیت، بال
کلی(رسهای توپی) و لاتریت است.

فلدسپاتهای سدیک به مقدار کم و
فلدسپاتهای پتاسیک (به دلیل نقطه
ذوب بالاتر) به مقدار زیاد در بدنه
سرامیکها استفاده می شود.

نقش سیلیس در بدنه سرامیکها ایجاد فاز شیشه و افزایش مقاومت سرامیک است

از ماسه های سیلیسی، قلوه های سیلیسی، چرت،
کوارتزیت فقیر از آهن و دیاتومیت می توان به
عنوان تامین کننده سیلیس سرامیکها استفاده
نمود.

برای پوشش دادن سطح خارجی سرامیکها از لعاب استفاده می شود.

موادی که برای لعاب کاری استفاده می شود باید دارای مقاومت حرارتی بالایی بوده و ضمن سرد شدن، حالت شیشه ای خود را حفظ کنند. از لعابهای متداول می توان به لعاب سربی، لعاب خاکستر، لعاب گل رس و لعاب فلدسپات اشاره نمود.

مواد نسوز و کمک ذوب

در تولید سرامیک از برخی مواد برای بالا بردن قدرت نسوزندگی سرامیکها استفاده می شود. از بوکسیت و آلومینا به دلیل نسوز بودن، سختی زیاد و استحکام بالا در تولید سرامیک استفاده می گردد. همچنین می توان از کرومیت، فورستریت، تالک، منیزیت، پریکلز، اکسید قلع، اکسید زیرکونیوم و بریل به عنوان نسوز در سرامیکها استفاده نمود.

مراحل تولید سرامیک

۱. انتخاب مواد اولیه مناسب بر اساس نوع سرامیک تولیدی
۲. آماده سازی مواد اولیه سرامیک (خرد نمودن، پودر و مخلوط کردن)
۳. شکل دادن به صورت خشک، نیمه خشک یا دوغابی
۴. خشک کردن در فضای باز یا در تونل‌های حرارتی
۵. پخت سرامیک‌های خشک شده در دماهای معین

۲-۳- شیشه

بیشترین بخش شیشه را سیلیس تشکیل می دهد. سیلیس مورد نیاز برای صنایع شیشه سازی از منابع زیر تامین می شود:

- ا- رگه های سیلیسی همراه با فازهای گرمابی ناشی از ماگماهای اسیدی
- ب- کوارتزهای همراه با سنگهای پگماتیتی
- ج- ماسه سنگهای سیلیسی حاوی بیش از ۹۵% کوارتز
- د- رگه های سیلیسی مناطق دگرسانی گرمابی
- ه- سنگهای کوارتزیتی حاصل از دگرگونی ماسه سنگهای سیلیسی

هر سنگ سیلیسی که به عنوان سنگ معدن تولید شیشه مصرف شود، باید دارای ۹۵ تا ۹۸ درصد سیلیس بوده و حداکثر دارای ۱۳/۰ تا ۱۴/۰ درصد اکسید آهن و ۶/۱ تا ۵/۲ درصد اکسید آلومینیوم باشد.

انواع شیشه ها بر اساس نوع مصرف یا ترکیب شیمیایی

- شیشه های معمولی
- شیشه های بُردار (ساخت لوازم آزمایشگاهی و پزشکی)
- شیشه های سربی (تولید عدسی و قطعات نوری)
- شیشه های کوارتزی (ساخت منشور)
- شیشه های فسفردار (عبور امواج فرابنفش)

۲-۴- سیمان

سیمان پودری است که از سیلیکاتهای کلسیم، آلومینات و فریت تشکیل شده و با اضافه نمودن آب می تواند موادی مثل شن، ماسه و قطعات سنگ را به هم بچسباند.

سیمان پرتلند یا سیمان تیره رنگ از چهار ترکیب پیچیده به نسبت‌های زیر تشکیل شده است:

- أ- تری کلسیم سیلیکات یا آلایت (۴۵% حجم اولیه سیمان)
- ب- دی کلسیم سیلیکات یا بلایت (۲۷%)
- ج- تری کلسیم سیلیکات یا آلومینات (۱۱%)
- د- تترا کلسیم آلومینوفریت یا فریت (۸%)

مراحل تولید سیمان

- أ- سنگ شکن کردن مواد اولیه سیمان، آمیختن و آسیاب نمودن
- ب- ارسال مواد مخلوط شده به کوره های پیش گرم کن
- ج- پختن گرد یا لجن مخلوط در دمای ۱۴۵۰ درجه کوره دوار تا دانه ها به همدیگر جوش خورده و به شکل کلینکر درآیند
- د- خشک نمودن و آسیاب کردن کلینکر و مخلوط کردن آن با سنگ گچ

انواع سیمانها

- (۱) سیمان پرتلند معمولی
- (۲) سیمان پرتلند با دمای هیدراته شدن متوسط
- (۳) سیمان پرتلند با مقاومت اولیه زیاد و زودگیر
- (۴) سیمان پرتلند با گرمای هیدراته شدن پایین و دیرگیر
- (۵) سیمان ضدسولفات

سیمان سفید مانند سیمان پرتلند معمولی ساخته می شود. سیمان سفید را می توان از مواد اولیه ای تولید نمود که فاقد عناصر تشکیل دهنده رنگی مثل اکسیدهای آهن، منگنز و کروم هستند. اکسید آهن عامل تیره شدن رنگ سیمان است. سیمان پرتلند سفید فاقد اکسید آهن می باشد.

۲-۵- دیرگذازها

مواد دیرگذاز یا نسوز شامل مواد طبیعی یا مصنوعی اغلب غیرفلزی است که در حرارت‌های زیاد (بیش از ۱۰۰۰ درجه) دارای مقاومت حرارتی، مکانیکی، شیمیایی و سایشی خوبی باشند.

ویژگیهای مهم دیرگدازها

- ا- خاصیت دیرگدازی (درجه گدازش رس ۱۷۵۰ درجه و درجه گدازش Al_2O_3 خالص حدود ۲۰۵۰ درجه)
- ب- مقاومت شیمیایی که تابعی از ترکیب شیمیایی مواد اولیه، تخلخل و ساختمان بلوری آنهاست
- ج- مقاومت در مقابل تغییرات ناگهانی حرارت جهت پایداری در برابر شوکهای حرارتی
- د- مقاومت سایشی (از جنس مواد ساینده یا دارای مقاومت سایشی خوب)

انواع دیرگدازها

شامل اولیوین، زیرکن، کرومیت، مسکویت،
گرافیت، آندالوزیت، دیستن، سیلیمانیت،
ولاستونیت، آزبستها(کریزوتیل، ترمولیت،
آموزیت و ...)، منیزیت، رس آتشیخوار،
دولومیت، بوکسیت و لاتریت.

انواع دیرگدازها بر اساس دمای پایداری

- أ- دیرگدازهای حرارت پایین با مقاومت حرارتی ۱۵۸۰ تا ۱۷۸۰ درجه مثل رس آتشیوار و دیرگدازهای سیلیسی
- ب- دیرگدازهای حرارت متوسط با مقاومت حرارتی ۱۷۸۰ تا ۲۰۰۰ درجه مثل انواع سیلیمانیتی، بوکسیتی، کائولینیتی و فورستریتی
- ج- دیرگدازهای حرارت بالا با مقاومت حرارتی بیش از ۲۰۰۰ درجه مثل انواع گرافیتی، کاربیدی، آلومینی و منیزیتی

طبقه بندی دیرگذاها بر اساس ترکیب مواد اولیه

- دیرگذاهای فورستریتی
- خاک رس آتش خوار
- دیرگذاز کاربید سیلیس
- دیرگذاز آلومینی
- دیرگذاهای اکسیدی مثل اکسید بریلیوم، سزیم، زیرکونیوم، تانتالیوم و نیوبیوم
- دیرگذاهای سیلیسی
- “ منیزیتی
- “ دولومیتی
- “ گرافیتی
- “ کرومیتی
- “ بوکسیتی
- “ سیلیمانیتی

مهمترین مصرف دیرگذازها در صنایع فولاد است. تمام صنایعی که با حرارت بالاتر از ۱۰۰۰ درجه سروکار دارند مثل صنایع ذوب آهن، فولادسازی، سیمان، آهک پزی، ذوب کانسنگهای فلزی، پتروشیمی، سرامیک، شیشه و ریخته گری به مواد دیرگذاز نیاز دارند.

نقش دیرگذازه‌ها در صنایع ذوب فلزات یا کوره‌های سیمان و آهک پزی

- (۱) محافظت از بدنه کوره‌ها در مقابل مواد گداخته و ذوب شده
- (۲) جلوگیری از انتقال حرارت به محیط بیرون
- (۳) جذب حرارت و انتقال آن به مواد گداخته

۲-۶- کمک ذوبها

موادی که به منظور گداختن، مشتعل کردن و کاهش دمای ذوب کانسنگها استفاده می شود، به نام کمک ذوب نامیده می شود. کمک ذوبها ممکن است به صورت کانی، سنگ و یا ترکیب مصنوعی باشند.

ویژگی کمک ذوبها

- (۱) کاهش دمای ذوب کانسنگها
- (۲) داشتن وزن مخصوص کمتر نسبت به فلز ذوب شده
- (۳) داشتن قیمت مناسب
- (۴) جلوگیری از خروج فلز ذوب شده از محیط

انواع کمک ذوبها بر اساس ترکیب شیمیایی

- أ- بوراتها مثل بوراکس
- ب- فلوریدها مثل فلوریت
- ج- کلریدها مثل کلرور پتاسیم
- د- اسیدها مثل اسید بوریک
- ه- آکالی ها مانند هیدروکسید پتاسیم و سدیم

انواع کمک ذوبها از نظر محیط شیمیایی

- أ- کمک ذوبهای قلیایی مثل آهک و دولومیت
- ب- کمک ذوبهای اسیدی مثل کوارتز و ماسه سیلیسی
- ج- کمک ذوبهای خنثی مثل فلونورین

آهک، مهمترین کمک ذوب قلیایی برای ذوب فلزات آهنی و غیر آهنی محسوب می شود. در ذوب کانسنگهای کالکوپیریت و گالن که خاصیت اسیدی دارند از کمک ذوب قلیایی (آهک زنده) استفاده می شود.

۲-۷- کودهای شیمیایی

کودهای شیمیایی از یک سری عناصر اصلی و مجموعه عناصر فرعی و جزئی تشکیل می شوند. عناصر اصلی شامل نیتروژن، فسفر و پتاسیم است. عناصر فرعی شامل کلسیم، منیزیم و گوگرد بوده و عناصر جزئی نیز شامل آهن، بر، مس، منگنز، روی، مولیبدن و کلر می باشد.

انواع کودهای شیمیایی

أ- کودهای ازته

ب- کودهای فسفات دار

ج- کودهای پتاسیم دار

کودهای ازته

ازت مورد نیاز برای تهیه این کودها قبلاً از کودهای حیوانی بدست می آمد، ولی امروزه مهمترین منابع ازت تجارتي شامل نیترات آمونیوم، سولفات آمونیوم، نیترات پتاسیم، نیترات کلسیم و اوره می باشد. کانیهای صنعتی نیترات و شوره (KNO_3) نیز برای تولید آنها استفاده می شود.


کودهای فسفات دار

- ۹۰ درصد مواد معدنی فسفات به مصرف تهیه کودهای شیمیایی می رسد.
- آپاتیت و فرانکولیت مهمترین کانیهای فسفات هستند.
- سوپر فسفات، سوپر فسفات غلیظ، فسفات آمونیوم و فسفات دی آمونیوم از اقسام مهم کودهای فسفات دار به شمار می آیند.

کودهای پتاسیم دار

- مهمترین کانی پتاسیم دار قابل جذب که به سرعت توسط گیاهات جذب می شود کلرور پتاسیم است.
- کلرور پتاسیم (KCl) در رسوبات تبخیری یافت می شود.

بیشترین میزان مصرف مربوط به کودهای پتاس
و کمترین مقدار مربوط به کودهای ازت است



شکل ۲-۵- میزان مصرف جهانی انواع کودهای شیمیایی (کریگ و دیگران، ۱۹۹۶)

۲-۸-آجر

- تولید آجر در پنج مرحله انجام می گردد که شامل استخراج رس، فرآوری رس، ساختن آجر، خشک کردن آجر و پختن آن می باشد.
- کیفیت و مرغوبیت آجر به نوع مواد اولیه و نحوه پخت آن بستگی دارد.

مواد اولیه تولید آجر

- مواد اولیه آجر را می توان از شیل، مارن و رسها تأمین کرد.
- کانیهای مهم موجود در مواد اولیه عبارتند از کائولینیت، ایلیت، اسمکتیت و کمی کلریت های منیزیم و آلومینیوم دار، اکسیدها و هیدروکسیدهای آلومینیوم، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن، کوارتز و مواد آلی

- ماسه که از ذرات کوارتز تشکیل می شود، از عناصر تشکیل دهنده مواد اولیه آجر می باشد.
- در واقع ماسه، نقش استخوان بندی خشت خام را دارد. مواد اولیه تولید آجرهای خشتی بایستی حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد ماسه داشته باشند.
- اگر مقدار ماسه بیش از حد استاندارد باشد، از چسبندگی خشت آجر کاسته می شود.

- مقدار (Al_2O_3) موجود در مواد اولیه آجر و بویژه کانیهای رسی باید حدود ۱۲ تا ۱۷ درصد باشد.
- اگر این مقدار بیشتر باشد، آجر توپر می شود و هنگام خشک شدن خشتهها، ترک بر می دارند.

- آهک از مواد ضروری و در عین حال مضر در داخل ماده اولیه تولید آجر است.
- مقدار آهک مجاز برای تولید آجر حدود ۳۰ درصد وزنی است.
- اگر سنگ آهک به صورت درشت دانه در ماده اولیه موجود باشد، هنگام پخت آجر تبدیل به آهک زنده (CaO) شده و پس از آب زدن آجر در هنگام استفاده، آهک زنده شکفته شده و تبدیل به آهک هیدراته [Ca(OH)_2] می شود. این عمل باعث متلاشی شدن آجر خواهد شد.

- مقدار مجاز سولفات‌ها در خاک رس آجرپزی حدود ۸/۰ درصد است.
- اگر مقدار سولفات (ژیپس) بیش از حد مجاز باشد، در هنگام حرارت دادن (تا ۳۰۰ درجه) ابتدا به انیدریت و سپس به آهک زنده و So_3 تبدیل می‌گردد.
- CaO تولید شده عملکردی شبیه سنگ آهک در آجر خواهد داشت.

- وجود کلورهای سدیم و پتاسیم (NaCl و KCl) ضمن سفیدک زدن آجر باعث کاهش مقاومت آن می شود.
- برای تولید آجرهای روکار، حداکثر مقدار مجاز کلرور سدیم ۶/۰ درصد و برای آجرهای توکار مقدار مجاز آن ۲ درصد می باشد.

عوامل موثر در رنگ آجر

- رنگ آجر به شرایط پخت و ترکیب مواد اولیه بستگی دارد. شرایط پخت آجر نسبت به نوع مواد اولیه متفاوت خواهد بود.
- کانیهای آهن، تولید کننده بخش اعظم رنگ در آجرهای پخته است. رایج ترین کانیهای آهن موجود در رس خام هماتیت، گوتیت، لیمونیت، مگنتیت، پیریت و سیدریت است.

با نزدیک چیدن آجرها به یکدیگر در کوره آجری می توان شرایطی احیاء کننده بوجود آورد، بطوریکه عبور هوا از میان آجرها محدود شود. با کنترل سوخت نیز این کار میسر است، بطوریکه تمام اکسیژن موجود در کوره بسوزد. در اتمسفر احیا کننده، آهن با سیلیکاتهای موجود در رس ترکیب شده و سیلیکاتهای آهن دار تولید می کند که بر خلاف هماتیت ذوب شده و هنگام سرد شدن رنگ آبی تیره تولید می کند.

- گاهی برای رنگی نمودن آجرها مواد رنگزا به مواد اولیه آجر اضافه می شود.

- مواد رنگزای بکار گرفته شده معمولاً رنگهای صنعتی ارزان قیمت مثل گل اخرا و دی اکسیدمنگنز است.

پخت آجر

ساده ترین روش پخت آجر همان روش سنتی یعنی روش توده کردن است.

در این روش خشتها بر روی هم به گونه ای چیده می شود که اندکی هوا از میان آنها جریان یابد. سوخت در یک سر توده آتش زده شده و به آتش اجازه داده می شود تا در تمام توده نفوذ کند.

کوره تونلی (tunnel klin) از یک تونل طولانی با پوششی از مواد دیرگداز تشکیل می یابد که در شبکه حمل کننده، بسته های آجر به کندی از آن عبور می کند. در مرکز تونل، ناحیه پختن قرار دارد که سوخت از بالای آن تغذیه می شود.

پس از اتمام عملیات پخت آزمایش‌های مختلفی
برای بررسی کیفیت آجر صورت می‌گیرد. از
جمله آزمایش‌های بررسی مقاومت فشاری و مقدار
جذب آب توسط آجر است. مقدار مقاومت فشاری
آجر مورد استفاده برای ساختمان‌های بلند باید ۸۰
و برای ساختمان‌های کم طبقه باید ۳۰ کیلوگرم
بر سانتی متر مربع باشد.

حداکثر مقدار جذب آب نیز پس از مرحله پخت آجر، در طی ۲۴ ساعت قرارگیری در داخل آب ۱۵ تا ۲۴ درجه سانتیگراد، برای آجرهای نما باید کمتر از ۱۶ درصد و برای آجرهای توکار باید کمتر از ۲۸ درصد باشد.

۲-۹- اهداف استفاده از پرکننده ها

- I. افزایش مقاومت مکانیکی .VI بهبود کیفیت
- II. کاهش یا افزایش وزن مخصوص .VII کاهش قیمت ماده تمام شده
- III. افزایش خاصیت شکل پذیری .VIII تزئین ماده مورد نظر
- IV. افزایش مقاومت حرارتی .IX افزایش هدایت الکتریکی
- V. تغییر در غلظت .X تغییر رنگ و شفافیت

مواد پرکننده در صنایع:

- لاستیک سازی
- کاغذسازی
- پارچه بافی
- پلاستیک سازی
- مصالح ساختمانی
- و محصولات شیمیایی استفاده می شود

مواد پرکننده لاستیک

✓مهمترین مواد پرکننده ای که در صنایع لاستیک سازی استفاده می شود شامل باریت، کائولن، آهک، میکا، پیروفیلیت، اسلیت و تالک است.

✓کربنات کلسیم به دلیل ارزان بودن، جذب روغن کمتر و پخش آسانتر در ماده اولیه لاستیک بیشتر کاربرد دارد.

مواد پرکننده کاغذ

✓مهمترین این مواد شامل کائولن، تالک، اکسید تیتانیوم، اکسید روی و دیاتومیت است.

✓شفافیت و درخشندگی کاغذ ارتباط مستقیم با نوع و اندازه ذرات مواد پرکننده دارد.

✓مواد پرکننده صفحه ای (مسکویت) باعث براق بودن کاغذ و پرکننده رنگی سبب مات شدن رنگ کاغذ می شود.

مواد پرکننده پلاستیک

✓مهمترین آنها شامل کربنات کلسیم، خاک رس، تالک، دیاتومیت، کائولن، فلدسپات و میکاهاست.

✓کائولن باعث افزایش مقاومت حرارتی، کششی و سختی پلاستیک می شود.

✓کربنات کلسیم به دلیل ارزان بودن، جذب اندک روغن، سهولت پخش، درخشندگی خوب و سختی کم بهترین پرکننده برای پلاستیکهاست.

مواد پرکننده رنگ

- مهمترین مواد پرکننده مورد استفاده در رنگ شامل باریت، کربنات کلسیم، خاک رس، میکا، تالک، اکسید روی و دیاتومیت است.
- قیمت، کیفیت، خصوصیات نوری و مکانیکی رنگ به نوع مواد پرکننده بستگی دارد.

فصل سوم

کانی های صنعتی




۳-۱- گوگرد

✓ منشأ اصلی گوگرد، گازهای خارج شده از دهانه آتشفشانهاست (فومرول).


✓ از اکسیداسیون ناقص گاز هیدروژن سولفور (موجود در ماگما) و اکسیداسیون کانیهای سولفیدی گوگرد تولید می شود.

✓ همچنین از تأثیر باکتریهای گوگردساز بر روی سولفاتها گوگرد بدست می آید.

✓ در بخش فوقانی گنبد های نمکی و همراه با سنگهای رسوبی تبخیری (گچ) مقادیری گوگرد یافت می شود.




شکل ۳-۱- مقطعی از یک گنبد نمکی همراه با چاههای استخراج گوگرد (Lefond 1983)



شکل ۳-۲-طریقه استخراج گوگرد بوسیله انتقال آب داغ به طبقات گوگرددار
یا روش فراش (Lefond, 1983)

مصارف گوگرد

- بیش از ۸۵ درصد گوگرد تولید شده در دنیا صرف تولید اسید سولفوریک می شود و حدود نصف اسید تولیدی نیز برای تهیه کودهای شیمیایی مصرف می گردد.
- بقیه اسید تولیدی، در صنایع نفت، کاغذسازی، پلاستیک، تولید فرآورده های شیمیایی و استحصال فلزات مختلف استفاده می شود.



شکل ۳-۳- میزان تولید گوگرد کشورهای غربی از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰


۳-۲-الماس

✓ کیمبرالیتها و لامپرونیتهها مهمترین سنگهایی منشأ الماس هستند.


✓ کیمبرالیتها جزو سنگهای آذرین فرابازی غنی از پتاسیم (K2O بیش از ۳ درصد) می باشند.

✓ لامپرونیتهها سنگهای غنی از پتاسیم و منیزیوم هستند که به صورت آتشفشانی یا نیمه عمیق دیده می شوند.

کانیهای اصلی کیمبرلایت غنی از میکا شامل اولیوین، فلوگوپیت، دیوپسید غنی از کروم، انستاتیت، اسپینل غنی از کروم، پیروپ و آلماندن است (شکل ۳-۴).



شکل ۳-۴- مقطع میکروسکوپی از فلوگوپیت کیمبرلایت.
اولیوین به همراه فلوگوپیت بصورت درشت بلور در زمینه بسیار ریز فلوگوپیتی قرار دارند.



شکل ۳-۵- نمایی از یک تنوره کیمبرلیتی با بخشهای درونی آن (کریم پور، ۱۳۷۸)

■ حدود ۹۶ درصد از تولید الماس دنیا صرف مصارف صنعتی می شود. در صنعت قطعات الماس برای بریدن شیشه بکار می رود.

■ پودر دانه ریز الماس برای تراش و صیقل دادن الماسهای بزرگ در جواهر سازی استفاده می شود. ۷۵ درصد تولید الماس به صورت پودر برای تولید مواد ساینده به مصرف می رسد.

✓ برای ساختن الماس مصنوعی نیاز به دستگاهی است که بطور همزمان فشار و حرارت لازم را اعمال کند (فشار حداکثر ۶۰۰ پوند بر اینچ مربع و دمای حداکثر ۲۷۵۰ درجه).

✓ برای تولید الماسهای مصنوعی غیر از کربن می توان از ترکیب نیتريدبر (BN) که از نظر ساختمانی شبیه گرافیت است، استفاده نمود. (روش برازون)

✓ در حدود ۷۵ درصد الماس دنیا نیز توسط کشورهای
آفریقای جنوبی، آنگولا، زئیر، بوتسوانا، غنا، سیرالئون،
لیبریا، آفریقای مرکزی و تانزانیا تولید می شود.

✓ کشورهای استرالیا، هند، شوروی سابق، برزیل و
ونزوئلا از سایر تولید کنندگان الماس هستند.

۳-۳-فلوئوریت

✓ فلوئوریت همراه با رگه های گرمابی و در کنار کانیهای گالن، اسفالریت، کوارتز، کلسیت، باریت و نقره تشکیل می شود.

✓ این کانی به همراه سنگهای آذرین درونی اسیدی (گرانیت، گرانودیوریت و پگماتیت) دیده می شود.

✓ فلوئوریت به صورت استراتیفورم در داخل سنگهای کربناته دیده می شود.

مصارف عمده فلوئورین

✓ صنایع شیمیایی برای تولید اسید فلوئوریک (بیش از ۵۰ درصد تولید جهانی)

✓ متالورژی (حدود ۴۰ درصد تولید جهانی به عنوان کمک ذوب در صنایع ذوب فلزات)

✓ سرامیک

فلوئوریت در ایران

- در ایران چند معدن فلوئوریت وجود دارد که تولیدات آنها اغلب به کارخانه های ذوب فلزات مثل ذوب آهن اصفهان منتقل می شود.
- معادن فلوئوریت در استانهای اصفهان، خراسان و سمنان وجود دارد.

۳-۲-باریت

✓ باریت اغلب به صورت باطله در رگه های گرمابی و همراه با کانیهای گالن، اسفالریت، فلونئوریت، سیدریت، هماتیت و کلسیت دیده می شود.

✓ همراه با ماسه سنگها، سنگهای کربناته، رسی و شیل‌های سیلیسی به شکل چینه سان تشکیل می شود.

✓ گاهی از فعالیت چشمه های آبگرم حاصل می شود.

کاربردهای باریت

✓ به عنوان گل حفاری در چاههای نفت و آب (بیش از ۸۰ درصد باریت تولیدی در جهان)

✓ صنایع شیمیایی (از منابع اصلی تأمین باریم)

✓ ماده پرکننده در صنایع پوشاک و لوازم آرایشی و به عنوان رنگدانه سفید

✓ صنایع لاستیک سازی، کاغذسازی، چرم سازی، شیشه سازی، سرامیک سازی، تهیه مواد حشره کش، پنبه نسوز، لنت ترمزو ساخت راکتورهای اتمی

تولید جهانی باریت

- میزان تولید جهانی باریت در سال ۱۹۹۶ حدود ۵/۴ میلیون تن بوده است.
- انگلستان، رومانی، چک، اسلواکی، مراکش، الجزایر، آلمان، روسیه، مکزیک، کانادا و آمریکا از کشورهای مهم تولیدکننده باریت در دنیا هستند.

۳-۵-آپاتیت

✓ در سنگهای پگماتی، رگه های گرمابی و بویژه سنگهای آذرین آکالن با ساختار حلقوی تشکیل می گردد.

✓ همراه با سنگهای آذرین بازیک، فرابازی، کربتاتی، کیمبرلیتی و بویژه با توده های مگنتیتی تیتان دار درون ریفتهای درون قاره ای مشاهده می شود.

✓ سنگهای رسوبی به عنوان مهمترین منابع آپاتیت، ۸۰ درصد فسفات دنیا را تأمین می کنند.

کاربردهای آپاتیت

✓مهمترین کاربرد آپاتیت، در تولید انواع کودهای فسفاته است.

✓بیش از ۹۰ درصد آپاتیت تولیدی، برای تهیه کودهای شیمیایی مصرف می شود.

✓فسفات کلسیم با اسید سولفوریک ترکیب شده و به سوپرفسفات تبدیل می شود.

✓سایر کودهای فسفاته، منوفسفات آمونیوم و دی فسفات آمونیوم می باشد.

سایر کاربردهای فسفات

- تولید خوراک دام، پاک کننده ها، فرآورده های غذایی و نوشیدنی، دندانسازی، مواد آتشبازی، عکسبرداری، تصفیه نفت، مواد سرامیکی، حشره کش و خمیردندان.
- از فرآورده های جانبی سنگهای آپاتیت دار می توان به اورانیوم، سلنیوم، وانادیوم و فلورئور اشاره نمود.

فسفات در ایران

➤ بیشتر کانسارهای فسفات در ایران از نوع رسوبی است که درون واحدهای کامبرین زیرین، دونین فوقانی، کرتاسه فوقانی - پالئوسن زیرین و ائوسن - الیگوسن نهشته شده اند.

➤ کانسار اسفوردی (بافق یزد) تنها کانسار آپاتیت با منشأ آذرین ایران است.

۳-۶- اولیوین

- اولیوین کانی نسبتاً رایج درون سنگهای آذرین درونی و خروجی بازیک و فرابازی مثل گابرو، بازالت، پریدوتیت و دونیت است. دونیت سنگی است که ۹۵ درصد اولیوین دارد.

کاربردها

✓ اولیوین به دلیل نقطه ذوب بالا (۱۸۹۰ درجه)، رسانایی گرمایی خوب، ظرفیت گرمایی بالا (مقاومت در برابر شوک گرمایی) و ضریب انبساط گرمایی پایین به عنوان ماسه ریخته گری استفاده می شود.

✓ از اولیوین در صنایع شستشوی ماسه ای استفاده می گردد


✓ در قدیم از اولیوین شفاف (پریدوت یا زبرجد) برای تزئین و جواهرسازی استفاده می شده است.

۳-۷-زیرکن

- در سنگهای آذرین درونی اسیدی مثل گرانیت، پگماتیت، گرانودیوریت، آکالی گرانیت، سینیت و مونزونیت دیده می شود.
- این کانی در سنگهای دگرگونی مثل مرمر، گنیس و شیست نیز دیده می شود.
- به علت پایداری زیاد و وزن مخصوص بالا به صورت پلاسری در ماسه های ساحلی و رودخانه ای تجمع می یابد.

کاربردهای زیرکن

- ✓ یکی از دیرگدازترین مواد (۲۵ درصد تولید جهانی)
- ✓ در صنایع سرامیک سازی (۵۱ درصد)
- ✓ ساخت شیشه های آزمایشگاهی، لامپهای فلاش دوربین های عکاسی، ساخت شمع اتومبیل، حرارت سنج، ساخت راکتورهای اتمی و تهیه عنصر هافنیوم
- ✓ در صنایع ساب و صیقل و شستشوی ماسه ای (به خاطر سختی نسبتاً زیاد)



شکل ۳-۶- ماسه های زیرکنی مربوط به الف) استرالیا ب) آمریکا
ج راست) مالزی و ج چپ) آفریقای جنوبی

۳-۸- میکاها (موسکویت، بیوتیت)

- موسکویت یکی از کانیهای مهم سنگهای آذرین درونی اسیدی مثل گرانیتها و پگماتیتهاست.
- در سنگهای دگرگونی مثل شیستها و گنیسها نیز موسکویت فراوان است.
- سریسیت بصورت ثانویه از تجزیه و دگرسانی فلدسپات، آندالوزیت، توپاز، کیانیت و اسپودمن حاصل می شود.

بیوتیت

- در سنگهای آذرین مختلف مثل گرانیتها، پگماتیتها، دیوریتها، گابروها و حتی پریدوتیتها دیده می شود.
- بیوتیت در سنگهای آذرین خروجی نیز تشکیل می شود.
- علاوه بر سنگهای دگرگونی همبری، در انواع دگرگونی ناحیه ای نیز مشاهده می گردد.

انواع میکاها بر اساس کیفیت و از نظر درشتی و ریزی

- (۱) میکای ورقه ای با کیفیت بالا
- (۲) میکای کتابی
- (۳) میکای بلوکی
- (۴) فیلم میکا
- (۵) پانچ میکا
- (۶) میکای خرد شده

کاربردها

✓ به عنوان عایق الکتریسیته در ساخت لوازم برقی،
خازنها، مدار رادارها، اطوی برقی، حافظه کامپیوترها
و کندانسورها

✓ به عنوان پرکننده در صنایع لاستیک، رنگسازی، سیمان
و افزایش مقاومت در مقابل رنگ، رطوبت و فرسایش

✓ در ساخت کاغذ دیواری، روان کننده، تولید واکس، بتونه
و ماده ضدآتش

میکا در ایران

- پگماتیتهای الوند همدان، گرانیت‌های مشهد، پگماتیتهای بین اراک و بروجرد و جندق اصفهان و گرانیت‌های روستای قره باغ ارومیه از مناطق مهم میکا دار ایران به شمار می رود.

۳-۹- کوارتز

- کوارتز در بسیاری از سنگهای آذرین درونی و یا خروجی اسیدی و حدوسط مثل گرانیت، ریولیت، گرانودیوریت، کوارتز لایت، تونالیت، داسیت، پگماتیت، مونزونیت، لایت، سینیت و تراکیت دیده می شود.

کاربرد کوارتز

✓ ماده اولیه تولید انواع شیشه

✓ تولید آجر ماسه سیلیسی، آجرهای نسوز برای کوره ها،
ماسه ریخته گری

✓ صنایع سرامیک و چینی، رنگ سازی، پرکننده چوب،
تولید ساینده ها و شستشوی ماسه ای

✓ انواع آمتیست، کارنلین، کوارتز چشم ببری و عقیق به
عنوان کانی قیمتی و زینتی

سایر کاربردها

- در صنایع برق، الکترونیک و اپتیک به خاطر خاصیت پیزوالکتریک بوفور استفاده می شود.
- پس از تراش بلورهای بسیار شفاف کوارتز در ساخت منشورهای میکروسکپهای مختلف کاربرد دارد.

تولید کوارتز مصنوعی

- تولید آنها از سال ۱۹۴۷ برای هدفهای نوری و پیزوالکتریکی آغاز شده است.
- ابعاد کریستالهای رشد یافته به بیش از ۲۵ سانتی متر می رسد.
- کوارتزهایی که جنبه زینتی نیز دارند به صورت مصنوعی و در رنگهای متنوع تولید می شوند.

معادن سیلیس ایران

- حدود ۸۰ معدن فعال و نیمه فعال سیلیس در ایران وجود دارد که تولیدات آنها عمدتاً در صنایع شیشه سازی و تولید ماسه ریخته گری مصرف می شود. سیلیس، بیشتر از واحدهای رسوبی بدست می آید.

۳- ۱۰- فلدسپاتها

- آلبیت و الیگوکلاز (انواع سدیم دار) در سنگهای آذرین درونی اسیدی
- آندزین، لابرادور، بیتونیت و آنورتیت (انواع کلسیم دار) در سنگهای آذرین درونی بازی
- میکروکلین در سنگهای عمیق که به آرامی سرد شده اند
- ارتوکلاز در سنگهای نفوذی که در دمای متوسط و نسبتاً سریع سرد شده اند
- سانیدین در گدازه های دمای بالا (تراکیت)

منابع مهم سنگی تأمین کننده فلدسپاتها

- (۱) پگماتیهای همراه با گرانیت گرافیکی
- (۲) آلاسکیت
- (۳) آپلایت
- (۴) گرانیت
- (۵) ماسه های فلدسپاتی سواحل و بستر رودخانه ها
- (۶) کوارتزیت فلدسپاتی

کاربرد فلدسپاتها

✓ ماده اصلی سازنده سرامیکها و کمک ذوب (فلدسپات پتاسیک)

✓ تهیه شیشه و لعاب (فلدسپات سدیک)

✓ شیشه سازی (۶۵ درصد)

✓ پرکننده در صنایع لاستیک سازی

✓ رنگ سازی



۳-۱۱- شرایط تشکیل زئولیت

✓ در حفره ها و شکستگیهای سنگهای آذرین در نتیجه تأثیر فازهای گرمابی

✓ دگرسانی توفها و شیشه های آتشفشانی


✓ در سنگهای دگرگونی دمای پائین

✓ در دریاچه های قلیایی حاصل از تبدیل توفها، شیشه های طبیعی، رسها و فلدسپاتها در شرایط pH تا ۵/۹



شکل ۳-۷- بلورهای متنوع زئولیت. الف) استیلیت ب) ناترولیت ج) شابازیت
(از اتردی، ۱۳۷۵)

اهمیت صنعتی زئولیتها



تصفیه پسابها، صنعتی و رافع سختی آب

کاربرد زئولیتها

✓ حذف عناصر رادیواکتیو در پساب نیروگاههای اتمی

✓ کنترل میزان گازهای CO₂ و SO₂ در واحدهای

صنعتی

✓ ذخیره انرژی خورشیدی (شابازیت)

✓ بهبود کیفیت خاک در کشاورزی

✓ تهیه خوراک دام و طیور

✓ تهیه حشره کشها، تولید سیمان پوزولانی و مصالح

سبک ساختمانی، تولید خمیردندان و پرکننده در صنایع

کاغذسازی

۳-۲-۱ - گرافیت

محیط پیدایش

- به صورت صفحات بلورین (فلسی) یا کلوخه ای بی شکل همراه با شیبستها، آهکهای بلورین و گنیس
- همراه رگه های گرمابی سنگهای آذرین و شخانه های آهن دار

اهمیت صنعتی گرافیت

- (۱) انعطاف پذیری و برش پذیری در محدوده گرمایی گسترده
- (۲) نچسبندگی به فلزات
- (۳) خنثی بودن از نظر شیمیایی و غیرسمی بودن
- (۴) خاصیت روان کنندگی بالا
- (۵) ضریب انبساط گرمایی پائین
- (۶) رسانایی گرمایی و الکتریکی خوب

کاربردها


- ✓ صنایع ذوب فلزات (جوشکاری، چدن ریزی، فولادسازی، تولید بوته های گرافیتی)
- ✓ به عنوان لغزاننده در صنایع مختلف
- ✓ ساخت الکترودها و ژنراتورهای برق، باتری سازی
- ✓ مواد پوشاننده سقف و کف ساختمانها، تولید لنت ترمز، رنگ محافظت کننده و تولید مغز مداد

کرنندوم

محیط پیدایش

در سنگهای آذرین
(سینیت و پگماتیت)
همراه با کوارتز،
هماتیت، ایلمنیت،
فلدسپات و مگنتیت

در سنگهای
دگرگونی (مرمر،
شیست و گنیس)
همراه با آندالوزیت،
سیلیمانیت و روتیل



کاربرد کرندوم

✓ کانی زینتی (یاقوت)

✓ تولید سمباده

✓ صیقل کاری فلزات و سطوح سنگی

✓ حفاری

سمباده = کرندوم دانه ای + مگنتیت + هماتیت + هرسینیت

گارنتها

کلسیم دار شامل
آندرادیت، گروسولار
و اوارویت

آلومینیوم دار شامل
آلماندن، پیروپ و
اسپسارتین

پیدایش

با سنگهای دگرگونی مثل شیست، آمفیبولیت، اکلوژیت، مرمر، سرپانتینیت و گنیس
و همراه با سنگهای آذرین مثل دایکهای پگماتیتی، گرانیت، پریدوتیت و کیمبرلایت

کاربرد گارنت

✓ جواهر سازی (سختی بالا و خوش رنگ)

✓ تولید سمباده

✓ صیقل کاری و پرداخت شیشه، سرامیک و کائوچو

✓ پاکسازی لوله های فلزی و جرم گیری سطوح فلزی و سخت (شستشوی ماسه ای)

کانیهای آلومینوسیلیکات

دیستن


در دگرگونی
ناحیه ای
فشار بالای
شیستها و
گنیس

سیلیمانیت

در دگرگونی
همبری گنیس
و هورنفلس
و دگرگونی
ناحیه ای

آندالوزیت

در سنگهای
رسی
دگرگونی
همبری
وناحیه ای



کاربردها

دیستن

چینی دیرگداز، ساخت
کوره الکترکی، پاتیل
ذوب فلز، دیگ بخار،
سیمان، پلاستیک سخت،
آجر نسوز، پوشش
چروکیدگی ورقه رسی

سیلیمانیت

دیرگداز، آجر و
سرامیک نسوز،
لعاب دیرگداز،
شمع اتومبیل و
پاتیل ذوب
فلزات

آندالوزیت

چینی دیرگداز،
ساینده، لعاب
کاری، سرامیک،
آجر نسوز، شمع
ماشین و کف
پوش ضدلغزش

آزبستها

آمفیبولها

آنتوفیلایت،
کامینگتونیت،
آموزیت، ترمولیت،
اکتینولیت و ریبکیت

سرپانتینها

کریزوتیل،
آنتی گوریت و
لیزاردیت

کروسیدریت

در سنگهای
آذرین و
شیستهای
دگرگونی
ناحیه ای

آموزیت

مشخصه
سازندهای
آهن دگرگونی
نوع
سوپریور

آنتوفیلیت

حاصل
دگرگونی
سنگهای فوق
بازی و شیل
دولومیتی



شکل ۳-۹- بلورهای الیافی کروسیدولیت
(بزرگنمایی ۸۰۰۰ برابر)




شکل ۳-۸- بلورهای آموزیت
(بزرگنمایی ۵۰۰۰ برابر)

گریزوتیل

از نظر نکات ایمنی و بهداشتی کم خطرترین آزیست است.
۹۴ درصد تولید آزیست دنیا را تشکیل می دهد.

حاصل دگرسانی
اولیوین، پیروکسن،
آمفیبول درون
پری-دوتیتها و
دگرگونی همبری
دولومیت یا
دولومیت آهکی



شکل ۳-۱۰- بلورهای الیافی کریزوتیل (بزرگنمایی ۸۰۰۰ برابر)

کاربردها

کریزوتیل

لباسهای نسوز (رشته باریک و قابل انعطاف)
پوشال سقف، مقوای ضخیم،
سیمان آزیستی انواع واشر،
اسفالت، پلاستیک، لنت ترمز
صفحه کلاج، مواد عایق

آمفیولی

پارچه بافی، کاغذسازی،
رنگ سازی،
پلاستیک، لنت ترمز،
آجرسازی،
سیمان آزیستی،
پوشالهای پوشاننده سقف،
صافیها

منیزیت

محیط پیدایش

- ۱) حاصل دگرسانی کانیه‌های منیزیم دار (فورستریت و انستاتیت) توسط محلولهای گرمابی غنی از کربنات
- ۲) همراه با سنگهای دگرگونی (تالک - کلریت و میکاشیستها)
- ۳) به صورت رسوبی در حوضه های تبخیری و از جانشینی یونی در آهکها

کاربرد منیزیت

محصولات نسوز (غیر قابل گدازش)

صنایع فولاد، شیشه، سیمان،

تولید کود شیمیایی،

ابریشم مصنوعی،

خوراک دام، خمیر کاغذ،

لاستیک و پلاستیک

آلونیتها (سولفاتهای آبدار)

انواع و شرایط تشکیل

آلونیت رگه ای

همراه با سنگهای
آتشفشانی،
توفهای دگرسانی
و جریان های گل

گرهک آلونیت

از تأثیر محلولهای
غنی از سولفات
روی سنگهای
شیلی و رسی


آلونیت گرمابی

از تأثیر محلول
گرمابی غنی از
گوگرد روی
توفهای اسیدی

آلونیتهای گرمابی از نوع پتاسیم و آلومینیوم دار بوده و در بخش فوقانی سیستمهای مس پورفیری و برخی ذخایر اپی ترمال دیده می شود.



شکل ۳-۱۲- آلونیت گرمابی بصورت رگچه (زمینه روشن) در لیتیک توف (پیره)



شکل ۳-۱۱- آلونیت گرمابی (زمینه روشن) همراه با کوارتز ریزبلور در زمینه

کاربرد آلونیت

تولید سولفات آلومین، آلومینا
سولفات پتاسیم،
صنایع سفیدکننده، پارچه بافی،
کاغذ سازی، تهیه کود شیمیایی
و اسیدسولفوریک

ویژگیهای عمومی کائولینیت

- ✓ بصورت توده ای، ورقه های بسیار ریزو ظریف ۶ ضلعی
- ✓ در حالت خالص سفید رنگ
- ✓ بوی رس در هنگام مرطوب بودن و چسبیدن به نوک زبان
- ✓ بهترین راه شناخت، از طریق پراش اشعه X

محیط پیدایش

از دگرسانی یا هوازدگی
فلدسپاتهای آکالن

ویژگیهای صنعتی

انواع ذخایر

۱. بدون تغییر در محدوده وسیع pH
۲. خاصیت پوششی بسیار خوب
۳. قابلیت کم هدایت الکتریسیته و گرما
۴. نرم و غیر سایشی
۵. رنگ سفید (به عنوان ماده رنگی)
۶. ارزان قیمت

- أ- هوازده
- ب- گرمابی
- ج- حمل شده
- د- دیازنزی



کاربرد کائولینیت

ماده پرکننده در صنایع کاغذسازی
رنگسازی، لاستیک و پلاستیک، تولید جوهر،
چسب و حشره کش
داروسازی، صنایع غذایی، تولید پاک کننده ها،
پارچه بافی (جذب کننده رنگ)، مواد آرایشی،
روکش کابل و سیم

هالیت

محیط پیدایش

- ✓ بصورت لایه ای، گنبد نمکی و توسط چشمه های شور
- ✓ حاصل تبخیر تدریجی و خشک شدن حوضه رسوبی
- ✓ در ایران، نمک دریایی از نهشته های دریاچه ارومیه، نی ریز و حوض سلطان قم و همچنین از گنبد های نمکی استحصال می شود.

کاربرد هالیت

- عمدتاً در صنایع شیمیایی برای تولید اسید سولفوریک یا ترکیبات سدیم دار
- بصورت چاشنی غذا
- صنایع دباغی پوست، نگهداری مواد غذایی، از بین بردن مورخانه چوب، حشره کش، لعاب، سرامیک، تولید کود شیمیایی، رنگ آمیزی مواد، الکترولیز، صابون سازی، متالورژی و جلوگیری از یخ زدگی جاده ها

سیلویت

✓ از نظر منشأ و تشکیل شبیه هالیت ولی کمیاب تر است. این کانی دیرتر از سایرین رسوب کرده و بصورت محلول باقی می ماند.


کاربردها

عمدتاً برای تهیه کودهای پتاس صنایع صابون سازی، شیشه، سرامیک، پاک کننده ها، رنگدانه، کبریت سازی، مواد منفجره و داروسازی

بوراکس

محیط پیدایش

- ✓ در حوضه های تبخیری دریاچه ای، همراه با هالیت، ژیپس و کمانیت
- ✓ بصورت شوره در سطح مناطق خشک و بیابانی
- ✓ همراه با نهشته های آتشفشانی - رسوبی در حوضه های رسوبی
- ✓ همراه با گنبد های نمکی در بخش کلاک ژیپسی



کاربرد بوراکس

- ✓ عمدتاً در تولید شیشه های سبک، شفاف و مقاوم در مقابل پرتوها
- ✓ ساخت شیشه های پیرکس، مینا کاری و تهیه لعابهای شیشه ای
- ✓ پشم شیشه، مواد شوینده، حشره کش، کودشیمیایی، کاغذ لعاب دار
- ✓ حلال اکسیدفلزی در لحیم کاری، ذوب فلز، اکسید زدایی و تهیه آلیاژ
- ✓ تولید سوخت موشک و راکت، تهیه مواد ضد عفونی، عکاسی،
- ✓ مواد ضد آتش و نگهدارنده مواد غذایی



فصل چهارم

سنگهای صنعتی

هدف کلی

✓ آشنایی با خصوصیات مهم سنگ شناسی،

محیط و شرایط تشکیل سنگهای صنعتی

✓ کاربردهای صنعتی انواع سنگها

✓ بررسی میزان تولید سنگهای صنعتی

سنگهای صنعتی با منشأ آذرین

مصارف صنعتی


- (۱) صنایع سنگ نما
- (۲) مصالح ساختمانی
- (۳) تولید مواد ساینده
- (۴) صنایع سرامیک
- (۵) پرلیت
- (۶) پامیس
- (۷) پوزولان و پوکه های معدنی

مشخصات کیفی لازم در صنایع سنگ نما

- ا- سنگ فاقد آثار هوازدگی و دگرسانی باشد
- ب- دارای لایه بندی ظریف، خردشده و تکتونیزه نباشد
- ج- داشتن قابلیت ساب و صیقل
- د- دارای سختی قابل قبول
- ه- دارای جاذبه از نظر زیبایی و تباین رنگها
- و- دارای شرایط استخراج روباز، آسان و بدون باطله برداری

✓ گرانیتها به دلیل سختی بالا، زیبایی خیره
کننده، نوع طرح و رنگ و تباین زیبای
رنگها به عنوان سنگ تزئینی لوکس و گران
قیمت شناخته می شوند.

✓ گابروها و پریدوتیتها بخاطر رنگ سیاه یا
سبزخوشرنگ خود در نمای ساختمانها،
کف سالنها و پله ها بکار می روند.



شکل ۴-۱- توزیع معادن فعال سنگهای تزئینی ایران
 بر اساس نوع سنگ مورد بهره برداری

مصالح ساختمانی

سنگهای آذرین (درونی و خروجی) به دلیل سختی و مقاومت بالا می توانند بصورت سنگ لاشه (قطعات خردشده) و یا مالون (قطعات تراشیده و چکش کاری شده) در موارد ذیل بکار روند:

- ساخت دیوارها، بدنه و پی ساختمانها، کف پوش خیابانها
- جاده سازی، پل سازی، کانالهای آب، موج شکنها، پوشش داخلی تونلها، زیرسازی راه آهن
- ساخت آب نماها، مجسمه ها و نیز ساخت میز و صندلی سنگی در پارکها



شکل ۲-۴ - استفاده از توفهای سبز برای ساخت دیوار منازل مسکونی



شکل ۳-۴- استفاده از گرانیت همدان در ساخت آرامگاه بوعلی سینا، دیواره، پله ها

ویژگیهای سنگ مالون

- أ- فاقد رخ و درز و شکاف فراوان
- ب- دارای مقاومت فشاری بالا (حداقل ۴۰۰ پیوند براینچ مربع)
- ج- دارای قابلیت تراش
- د- داشتن شرایط مناسب استخراجی

تولید مواد ساینده

✓ سنگهای آذرین اسیدی بخاطر وجود کانیهای مثل کوارتز با سختی ۷، هورنبلاند (سختی ۵/۶) و پلاژیوکلاز (سختی ۶) می توانند بصورت کانی ساینده مورد استفاده قرار گیرند.

✓ امروزه از ذرات با ابعاد مناسب این سنگها در صنایع بادساب برای پاکسازی لوله های فلزی ونمای ساختمانها استفاده می شود.

صنایع سرامیک

- در سنگهای آذرین درونی اسیدی مثل گرانیت، گرانودیوریت، سینیت، مونزونیت، تراکیت و لاتیت کانیهای اصلی شامل فلدسپات، پلاژیوکلاز و کوارتز می باشد که از منابع اصلی مواد اولیه سرامیک هستند.
- فلدسپاتهای آلکان در صنایع شیشه سازی (حدود ۶۵ درصد)، صنایع سرامیک (۳۰ درصد) و به عنوان پرکننده (۵درصد) استفاده می شوند.

پرلایت


✓ نوعی سنگ آتشفشانی با ترکیب اسیدی که در محیط آب تشکیل می شود.

✓ دارای بافت شیشه ای است و به علت داشتن آب اشکال گروی در آن ایجاد می شود. (میزان آب حدود ۲ تا ۵ درصد)


✓ با حرارت دادن (۷۰۰ تا ۲۰۰۰ درجه)، پرلایت آب مولکولی خود را از دست داده و تا حدود ۱۰ برابر افزایش حجم می یابد. میزان ازدیاد حجم بستگی به نوع پرلایت و مقدار آب مولکولی آن دارد.

پخت پرلایت

- ابتدا سنگ پرلایت را خردکرده و سپس آن را دانه بندی می کنند. عملیات خردایش و دانه بندی اغلب در محل معدن صورت می گیرد و پرلایت دانه بندی شده به کارخانه پخت حمل می شود.
- در کارخانه، ابتدا به پیش گرم کن و سپس به کوره هدایت می شود. پرلایت در حرارت ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه و به کمک جریان هوا به طرف بالا رانده می شود. مواد زاید بطرف پایین کوره سقوط می کند و پرلایت منبسط بطرف بالای کوره هدایت می شود.



شکل ۴-۳-ب- خط تولید پرلیت منبسط شده
در کوره افقی (کید، ۱۹۸۳)



شکل ۴-۳-الف- خط تولید پرلیت منبسط شده
در کوره عمودی (کید، ۱۹۸۳)

مصارف پرلایت

✓ تولید بتن سبک، پرکننده ها، عایق حرارتی، کشاورزی، باغبانی، صافی، ساینده، سرامیک، رنگ سازی، پلاستیک، لاستیک، فیبرشیشه ای، متالورژی و تولید زئولیت

✓ بتن پرلیتی از بتن معمولی سبکتر، هدایت گرمایی کمتر و عایق صدای بیشتر بوده، همچنین مقاومت بالاتری در مقابل آتش دارد.

✓ اضافه کردن پرلایت به خاک، تبادل هوا در خاک را افزایش داده و باعث سهولت رشد گیاهان می گردد.

پامیس و پامیسیت

✓ از فرآورده های فورانهای آتشفشانی بوده و از انفجار
گذاره های سیال و کاهش فشار در یک فعالیت
آتشفشانی که سبب انبساط سریع و خروج مواد گازی
در قسمت فوقانی گذاره شیشه ای بالارونده می گردد،
حاصل می شود.

✓ ذرات بزرگتر از ۲ تا ۳ میلیمتر با نام پامیس و ذرات
کوچکتر از ۲ میلیمتر تا اندازه پودری را بنام پامیسیت
می نامند.

کاربرد پامیس

✓ از زمان امپراطوری روم به عنوان ماده ساختمانی بکار رفته است.

✓ ساینده و صیقل دهنده، رقیق کننده، جاذب، حشره کش، علف کش، قارچ کش، تقویت کننده خاک، صابون سازی، غذای طیور، عامل کاتالیزور، بتونه، عایق صدا و گرما، تغلیظ کننده رنگ و پلاستیک، پوشش سقف و کف

✓ افزودن آن به سیمان، ضمن کاهش وزن بتن، باعث افزایش دوام بتن می شود.

پوزولان و پوکه های معدنی

- پوزولان توف سیلیسی لوپسیت دار است (اولین بار در منطقه پوزولی ایتالیا بهره برداری شده است)
- پوکه های معدنی شامل انواع توف با وزن مخصوص کم بوده که در اطراف کوههای آتشفشانی قرار دارند.
- پوزولان برای تهیه سیمان و آهک پوزولانی استفاده می شود (محصول کارخانه سیمان بدون هزینه بیشتر تا ۴۰ درصد افزایش می یابد)
- پوکه های معدنی، سبک و عایق صوتی و حرارتی بوده و در دیوارها و سقف ساختمان کاربرد دارند.

سنگهای صنعتی با منشأ دگرگونی


- سنگهای دگرگونی عمدتاً به عنوان سنگ مالون و لاشه جهت ساخت پل، دیوار، کف کانال و دیواره تونل مصرف می شوند

انواع این سنگها شامل:

۱) سنگ مرمر

۲) اسلیت و شپست

۳) کوارتزیت



a_1 - سنگ جدول

b_1 - بلوک سنگ فرش

a قطع شده

b بریده شده


c تراشیده

شکل ۴-۴- انواع سنگ مالون. سنگ جدول (a_1)، سنگ فرش (a_2)
 سنگ قطع شده (a)، سنگ بریده (b) و سنگ تراشیده (c)


سنگ مرمر

محیط پیدایش و کاربردها

- در اثر دگرگونی همبری، ناحیه ای و یا دفنی آهک و دولومیت
- بیشتر در نماهای خارجی و داخلی ساختمانها مثل پله، کف، ستون و دیوارها و بقیه در مجسمه سازی استفاده می شود.
- معادن سنگ چینی یا مرمر در زون سنندج - سیرجان و مناطق دگرگونی همبری توده های نفوذی زون ارومیه - دختر قرار دارد (تنگ حنای نیریز، الیگودرز، عقدا، موته و جوشقان، ازنا)



شکل ۴-۵- قسمتی از بنای برج آزادی (از مرمر معدن جوشقان اصفهان)



شکل ۴-۶- یکی از سینه کارهای معدن مرمرتنگ حنا در نی ریز
مجهز به دستگاه سیم برش الماسه

اسلیت و شلیست

محیط پیدایش و کاربردها

- اسلیت حاصل دگرگونی ناحیه ای ودفنی شیل می باشد.
- در سقف ساختمان و پوشش سطحی بناها، تهیه سطح میز بیلیارد، پاتل الکتریکی، تخته سیاه و سنگ قبر استفاده می شود.
- ✓ شلیست نتیجه تبدیل اسلیت در اثر افزایش شدت دگرگونی است.
- ✓ شلیست به عنوان سنگ لاشه برای پی سازی، ساخت دیوار، پوشش قنات و نهرها و سنگ قبر مورد استفاده قرار می گیرد.

کوارتزیت

محیط پیدایش و مصارف

ناشی از دگرگونی ماسه سنگها (کوارتزآرنیت، آرکوزو..)

أ- ساینده در صنایع ساب و صیقل

ب- سنگ معدن تولید شیشه

ج- تولید مالون

سنگهای صنعتی با منشأ دگرسانی و هوازدگی


۱- بنتونیت

✓ بنتونیت خاکستر آتشفشانی دگرسان شده به رنگ روشن، نرم، خمیری و متخلخل می باشد که عمدتاً از کانیهای رسی گروه اسمکتیت (شامل مونتموریونیت، بیدلایت، ناترونیت، هکتوریت و ساپونیت) همراه با سیلیس کلونیدی تشکیل میگردد

✓ بنتونیتها به دو طریق گرمابی و رسوبی تشکیل می شوند.

انواع بنتونیت صنعتی و کاربردها

- I. سدیم دار (خاصیت پلاستیکی و چسبندگی) در تهیه قالب های ریخته گری و تهیه گندوله آهن
- II. کلسیم دار (خاصیت رنگبری و جانشینی کاتیونی) در تهیه روغن دانه های گیاهی و پتروشیمی
- III. بنتونیت جانشینی توسط سدیم برای جلوگیری از نشت و تراوش آب در خاک، سنگها و بدنه سدها
- IV. بنتونیت فعال شده با اسید
- V. بنتونیت ارگانوفیل



شکل ۴-۷- نمودار نوع و مقدار مصرف بتونیت در صنایع مختلف

بنتونیت فعال و روشهای فعال سازی

- خاکهایی که با یک ماده شیمیایی تغییر یافته و خصوصیات جدید یا تقویت خاصیت موجود (رنگبری و سفیدکنندگی) در آنها بوجود می آید، بنتونیت فعال نامیده می شود.


۱) انتخاب بنتونیت با رنگبری و تورم بیشتر

۲) شستشو با اسید رقیق در دمای متوسط

۳) شستشو با آب

۴) خشک کردن ۵) کلسینه کردن

۶) دانه بندی مناسب ۷) انتخاب بنتونیت فعال



شکل ۴-۸- نقشه پراکندگی ذخایر و معادن بنتونیت ایران

۲- بوکسیت (دیاسپور، بوهمیت و گیبسیت)

ویژگیها و محیط پیدایش

- ✓ دارای تجمع پیزولیتی و به رنگ زرد متمایل به قهوه ای و قهوه ای تیره دیده می شود .
- ✓ در شرایط آب و هوایی استوایی تا نیمه استوایی، در اثر هوازدگی درازمدت و هیدرولیز کانیهای سیلیکاته و شستشوی عناصر قلیایی و قلیایی خاکی از سنگها، بصورت هیدروکسید و اکسیدهای آلومینیوم تشکیل می شود.

کاربرد بوکسیت

- ✓مهمترین سنگ معدن آلومینیوم
- ✓صنایع دیرگداز، تولید ساینده ها،
- ✓در صنایع سیمان برای تولیدسیمان با آلومینیوم بالا(خاصیت نسوز)
- ✓در تولید مواد شیمیایی مثل هیدروکسید، سولفات وکلرور آلومینیوم و تری هیدرات و سدیم آلومینات

سنگهای صنعتی بامنشأ رسوبی

- سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ نمک، دولومیت، سنگهای رسی، دیاتومیت، سنگ فسفات، ماسه سنگ و کنگلومرا مهمترین سنگهای رسوبی هستند که مستقیماً یا پس از فرآوری در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

سنگهای فسفاته

سنگ فسفاتی

سنگهای رسوبی
دارای کمترین
۱۰ درصد کانی
فسفاته


فسفریت

سنگهای رسوبی
دارای بیش از ۱۰
درصد کانی فسفاته
(پلت ها و گوانو)

کاربرد فسفریت

- عمدتاً در تولید کودهای فسفات و سوپرفسفات
- صنایع غذایی، مواد شیمیایی، دارویی، تهیه خمیرمایه، تمیزکننده ها، نوشابه ها، حشره کش، پودرهای تمیزکننده ، عکسبرداری
- مواد سرامیکی، تولید فولاد، تصفیه نفت، بهبود سختی آب
- مواد آتشبازی، مواد منفجره، تولید منورها


افقهای فسفات ایران شامل ۱) پالتوسن - ائوسن زاگرس
 ۲) دونین بالایی البرزو ایران مرکزی و ۳) کامبرین زیرین در
 البرز مرکزی




شکل ۴-۹- موقعیت جغرافیایی کانسارهای فسفات ایران

دیاتومیت

سنگ رسوبی با رنگ روشن، وزن سبک و شکننده
حاصل تجمع پوسته سیلیسی گیاهان موسوم به دیاتوم ها



شکل ۴-۱۰- تصاویر میکروسکوپی انواع دیاتومیتهای آب شیرین



شکل ۴-۱۱- اشکال دیاتومیتها با تزئینات سطحی و تقارن دو پهلو و شعاعی
 (تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی)

محیط گسترش دیاتوم ها

- (۱) حوضه های آبی وسیع و کم عمق (سهولت فتوسنتز)
- (۲) وجود آب شیرین در حوضه رسوبی (غیر سمی)
- (۳) بالابودن سیلیس محلول (ناشی از فعالیت آتشفشانی)
- (۴) کمترین مقدار رسوبگذاری از نوع آواری در حوضه

کاربرد دیاتومیت

- بیش از نصف پودر دیاتومیت سالانه صرف تولید فیلتر می‌گردد.
- نوع الک شده در کاغذسازی، پلاستیک، لاستیک و رنگ سازی مصرف دارد
- عامل ایجاد کشش و تسطیح کننده در رنگ
- عایق الکتریکی
- عایق حرارتی خوب در پوشش کوره ها، لوله های آبگرم، اجاق گاز، دیگهای آبگرم

تولید و گسترش

✓ میزان تولید دیاتومیت دنیا در سال ۱۹۹۴ حدود ۶/۱ میلیون تن بوده است.

✓ بررسی در زمینه توزیع دیاتومیتها در ایران حاکی از گسترش آنها در اطراف آتشفشان سهند (مناطق بستان آباد، ممقان، آذرشهر، هشترود، مراغه) و کوه آتشفشان سبلان (اردبیل) می باشد.


کنگلومرا و ماسه سنگ

- کنگلومرای ضخیم لایه دارای سیمان سخت و امکان استخراج بصورت قواره های بزرگ به عنوان سنگ نما ی موزائیکی کاربرد دارد.
- ماسه سنگ کوارتزآرنایتی به عنوان ساینده استفاده می شود.
- کوارتزآرنایت هوازده و سست به عنوان ماسه ریخته گری بکار می رود.

سنگ آهک

فرآوری و پخت

ناخالصیهای عمده آهک شامل ترکیبات منیزیم، سیلیس، آلومینیوم و منگنز می باشد.



آهکهای هوایی و هیدروئیک

■ آهک هوایی طی فرایند پخت از سنگ آهک خالص بدست می آید. این نوع آهک در زیر آب گیرش پیدا نمی کند.

● اگر عیار اکسیدهای آلومینیوم، آهن و سیلیس در سنگ آهک بین ۲ تا ۸ درصد باشد، از آن آهک هیدروئیک یا آبی تهیه می شود که بر خلاف قبلی، در خشکی و آب گیرش دارد.


مصارف سنگ آهک

۱. عمدتاً در سیمان سازی
۲. فولاد و ذوب فلزات
۳. قند سازی
۴. صنایع شیمیایی
۵. رنگ سازی
۶. کشاورزی
۷. صنایع ساختمانی
۸. شیشه سازی
۹. سرامیک
۱۰. تولید کاربرد
۱۱. چرم سازی

سنگ گچ

در حوضه های رسوبی تبخیری و عمدتاً از کانی ژپس تشکیل شده و سفید، خاکستری، تیره، زرد و متمایل به قرمز رنگ میباشد

فرایند پخت گچ



کاربرد سنگ گچ

✓ حدود ۹۵ درصد صرف تولید مصالح ساختمانی

I. بهبود وضع خاک و نرم کردن خاک رس

II. تأمین کلسیم مورد نیاز گیاهان

III. خنثی کردن سدیم خاکهای قلیایی

IV. زلال کردن آب برکه های گل آلود

V. فعال کردن موجودات میکروسکپی

VI. تأمین سولفور مورد نیاز گیاهان

پایان

www.salampnu.com

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

- ✓ نمونه سوالات پیام نور : بیش از ۱۱۰ هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه
- تستی و تشریحی
- ✓ کتاب ، جزوه و خلاصه دروس
- ✓ برنامه امتحانات
- ✓ منابع و لیست دروس هر ترم
- ✓ دانلود کاملاً رایگان بیش از ۱۴۰ هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور

www.salampnu.com