

www.salampnu.com

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

- ✓ نمونه سوالات پیام نور : بیش از ۱۱۰ هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه
- تستی و تشریحی
- ✓ کتاب ، جزوه و خلاصه دروس
- ✓ برنامه امتحانات
- ✓ منابع و لیست دروس هر ترم
- ✓ دانلود کاملاً رایگان بیش از ۱۴۰ هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور

www.salampnu.com



دانشگاه پیام نور

مینرالوگرافی (کانه نگاری)

رشته زمین شناسی

۲ واحد درسی

نام منبع و مولف: مینرالوگرافی ، سید جواد مقدسی ، انتشارات دانشگاه پیام نور ۱۳۸۵



- کلیات
- میکروسکوپ کانه‌شناسی
- آماده‌سازی نمونه
- روش‌های شناسایی کانه‌ها
- نقش‌اندازی شیمیایی - ساختاری
- روش‌های پیشرفته شناسایی کانه‌ها
- بافت و پاراژنز
- ویژگی‌های نوری کانه‌های متداول



- شناخت میکروسکوپ پلاریزان نور بازتابیده
- مطالعه کانه‌ها و باطله‌های موجود در کانسنگها
- معرفی روشهای شناسایی کانیها در میکروسکوپ نور بازتابیده
- معرفی سایر روشهای پیشرفته شناسایی کانیها
- آشنایی با بافتهای کانه‌ها
- شناخت عملی برخی کانه‌های مهم در میکروسکوپ



- درس مینرالوگرافی از دروس اختیاری دوره کارشناسی زمین‌شناسی و از دروس کمبود دوره کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی است.
- مطالب طرح شده در این درس به طور خاص مورد نیاز دانشجویان دوره کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی است و در بحث‌های مربوط به تعیین پاراژنز و توالی پاراژنتیکی و همچنین ارزشمندی اندیس‌های معدنی نقش کلیدی دارد.



■ هدف کلی:

آشنایی با تعریف علم مینرالوگرافی ، تاریخچه مطالعات و اهمیت آن از نظر زمین شناسی



- تعریف علم مینرالوگرافی
- بیان مفاهیم کانه و کانی کدر و اهمیت آنها
- تاریخچه مطالعات مینرالوگرافی
- کاربردهای مینرالوگرافی



■ مینرالوگرافی علم مطالعه کانه‌ها و کانیهای کدر در مقاطع صیقلی توسط میکروسکوپ پلاریزان نور بازتابیده است

■ واژه‌های معادل: کانه‌نگاری و کانه‌شناسی میکروسکوپی

■ موضوع مطالعه: کانه ، کانی کدر ، باطله ، مقطع صیقلی



- شهابسنگهای بارون فون ویدمن اشتاتن (۱۸۰۹)
- انجام آزمایش نقش اندازی توسط اسید نیتريك بر روی مقاطع صیقلی شهابسنگ البوگن توسط نیومن (۱۸۱۲)
- مطالعه ماکروسکوپی سطح صیقلی کانی پیروتیت توسط برزلیوس (۱۹۱۴)
- تهیه مقاطع صیقلی و مطالعه میکروسکوپی شهابسنگهای آهنی توسط سوربی (۱۸۸۷)
- مطالعه مقاطع صیقلی کانیهای مس منطقه کلراید (نیومکزیکو) به صورت ماکروسکوپی توسط بامهاور (۱۸۸۵)



- نیمه اول قرن بیستم
نورسنجی میکروسکوپی توسط اورسل (۱۹۲۷ و ۱۹۳۰)
تحول در طراحی میکروسکوپ.
منشورهای نیکول (فیلمهای پلاریزان) ارزان و با کیفیت بالا
تحول در قسمتهای روشنایی و بازتابندهها
تولید عدسیهای با کیفیت بهتر و لامپهای تنگستن. هالوژن



- نیمه دوم قرن بیستم
پیشرفت در روشهای کمی کانه شناسی میکروسکوپی
اندازه گیری دقیق شدت بازتابش و تعیین کمی سختی
ابداع روشهای پیشرفته و بسیار گرانقیمت برای تجزیه درجای مقادیر
بسیار اندک دانه های کانی در مقاطع صیقلی
- تاسیس کمیسیون کانه شناسی میکروسکوپی وابسته به انجمن
بین المللی کانی شناسی (۱۹۶۲)



- کانی شناسی
به ویژه شناسایی و تشخیص کانیها (کانه‌ها و کانیهای کدر)
- زمین شناسی اقتصادی
به ویژه: بافت کانسنگها ، ترتیب نهشته شدن کانیها (توالی پاراژنتیکی)
- نحوه تشکیل کانسارها
- سنگ شناسی
- اکتشاف و استخراج معدن
- فلزشناسی



فصل دوم: میکروسکوپ کانه شناسی

■ هدف کلی:

آشنایی با میکروسکوپ کانه شناسی ، شناخت اجزاء آن و نحوه به کارگیری آنها
در مطالعات کانه شناسی



- شناخت اجزاء مختلف میکروسکوپ کانه‌شناسی
- تفاوت‌های میکروسکوپ کانه‌شناسی و میکروسکوپ سنگ‌نگاری
- تشریح مسیر عبور نور در میکروسکوپ کانه‌شناسی
- شناخت ویژگی‌های صفحه چرخان میکروسکوپ
- شناخت انواع عدسی‌های شیئی و چشمی و ویژگی‌های هر یک
- ویژگی‌های منبع روشنایی
- شناخت پلاریزور ، آنالیزور ، انواع بازتابنده‌ها ، تک‌رنگ کننده‌ها و فیلترها و کاربرد آنها
- شناخت انواع ریزسنجها ، نورسنج و نگهدارنده نمونه و چگونگی استفاده از آنها



دانشگاه پیام نور

میکروسکوپ کانه شناسی

انواع میکروسکوپ

میکروسکوپ پلاریزان نور

میکروسکوپ پلاریزان نور باز



میکروسکوپ پلاریزان دو منظوره مجهز
به هر دو سیستم نور عبوری و نور بازتابیده





اجزاء میکروسکوپ کانه شناسی


■ اجزاء سازنده میکروسکوپ کانه شناسی و مسیر عبور نور از منبع روشنایی تا چشم بیننده





دانشگاه پیام نور

اجزاء میکروسکوپ کانه شناسی



اجزاء سازنده
میکروسکوپ
کانه شناسی و
مسیر عبور نور
از منبع روشنایی
تا چشم بیننده



ویژگیها

چرخش آزادانه

عمود بودن بر مسیر نور

مرکزیت داشتن نسبت به عدسیهای شیئی

کاربردها

استقرار نمونه

اندازه گیری زوایا

امکان نصب صفحه مکانیکی





انواع عدسی شیئی

فلوریت یا نیمه اپوکرومات

از نظر قیمت و کیفیت حدوسط
دو نوع دیگر است

اپوکرومات

عدسیهای خوب ولی گرانتري
هستند.
برای انحراف کروي برای دو رنگ
و برای انحراف کروماتیک برای
رنگهای اصلی طیف نور تصحیح
شده اند

اکرومات

متداولترین و ارزانترین عدسی
است.
برای انحراف کروي برای يك رنگ
و برای انحراف کروماتیک برای دو
رنگ تصحیح می شود



عدسیهای شیئی

- بزرگنمایی: $5X$ ، $10X$ ، $20X$ تا حداکثر حدود $125X$
- انواع عدسی شیئی: (۱) محیط خشک یا محیط هوا (۲) محیط غوطه وری (آب یا روغن)







■ دهانه عددی (NA)

$$NA = n \sin \mu$$

■ عمق میدان و محدوده مفید بزرگنمایی

■ مقدار دهانه عددی بین ۰.۴/۰ تا ۳/۱







- انواع میکروسکوپ با توجه به تعداد عدسی چشمی: (۱) یک چشمی (۲) دو چشمی

- بزرگنمایی عدسیهای چشمی: $5X$ ، $10X$ و $12X$





■ دیافراگم ثابت: (۱) تارهای مویی عمود بر هم (۲) صفحه ریزسنج مدرج و شبکه ای

Measuring Graticules




Figure 5



- انواع لامپ: (۱) لامپ فیلامنتی التهابی و (۲) لامپ تخلیه گازی
- ورود صفحه شیشه‌ای مات به منظور حذف تصویر فیلامنت

Incandescent Light Sources





Figure 3



■ سیستم روشنائي استاندارد:

دو عدسي


دو يا سه ديافراگم

يك پلاريزور

منبع روشنائي



- محل استقرار پلاریزور: درون سیستم روشنایی بین لامپ و عدسی گردآورنده یا بین دو دیافراگم دهانه منبع روشنایی و میدان منبع روشنایی
- محل استقرار آنالیزور: درون لوله میکروسکوپ بین بازتابنده و عدسی چشمی
- معمولاً پلاریزور و آنالیزور را به نحوی تنظیم می کنند که جهت ارتعاش نور در آنها بر یکدیگر عمود باشد (برای این منظور از کانیهای گالن یا پیریت استفاده کنید)





■ انواع بازتابنده‌ها:

(۱) بازتابنده شیشه‌ای صفحه‌ای ۴۵ درجه‌ای


(۲) بازتابنده اسمیت

(۳) منشور بازتابنده کلی

بازتابنده‌های شیشه‌ای صفحه‌ای

مناسب‌تر و در برخی موارد ارجحیت

دارند





تک‌رنگ‌کننده‌ها و فیلترها

- ابزارهایی هستند که معمولاً برای ایجاد نور با طول موج مشخص به کار می‌روند
- محل استقرار: در مسیر نور و معمولاً پس از منبع نوری یا پیش از نورسنج
- انواع فیلتر: (۱) فیلترهای تداخلی تک‌رنگ‌کننده ثابت (۲) تک‌رنگ‌کننده‌های پیوسته طیف
- فیلترهای تداخلی تک‌رنگ‌کننده ثابت: نوری که از این فیلترها عبور می‌کند تک‌رنگ واقعی نیست ولی دامنه طول موج محدودی دارد
- تک‌رنگ‌کننده پیوسته طیف: یک فیلتر تداخلی است که طول موج نور عبوری به طور پیوسته در طول آن تغییر می‌کند



- نورسنج برای اندازه گیری شدت بازتابش دانه‌های کانی به کار می رود
- محل استقرار: نورسنج به عدسی چشمی متصل و یا به جای آن قرار می گیرد
- شرایط لازم برای حصول نتایج قابل قبول:

استفاده از يك منبع روشنائي با ثبات

استفاده از تك رنگ كننده‌هاي با كيفيت بالا


استفاده از استانداردهاي شدت بازتابش

- کاربرد: اندازه‌گیری کمی شدت بازتابش





- کاربرد: اندازه گیری دقیق و صحیح اندازه دانه ها
- انواع ریزسنج:




ریزسنج عدسی چشمی




ریزسنج صفحه چرخان




ترازکننده
مکانیکی ساده



(الف)



(ب)



(ج)

استوانه فنردار



- استفاده از پوشش مناسب برای محافظت از میکروسکوپ در مقابل گردوغبار
- قبل از روشن نمودن میکروسکوپ ، جریان ورودی به لامپ در وضعیت حداقل قرار گیرد
- استفاده از فیلتر آبی در مسیر نور برای ایجاد نور سفید
- اطمینان از عمود بودن جهت ارتعاش نور در پلاریزور بر جهت ارتعاش نور در آنالیزور
- مرکزیت داشتن عدسیهای شیئی
- دقت در هنگام استفاده از عدسیهای شیئی با بزرگنمایی بالا به طوری که از برخورد عدسی شیئی با نمونه جلوگیری شود



فصل سوم : آماده‌سازی نمونه

■ هدف کلی

آشنایی با روشهای مختلف آماده‌سازی نمونه ، قالب‌گیری ، ساییدن و صیقل کاری به طوری که بتوانید نمونه مناسبی برای مطالعه با میکروسکوپ پلاریزان نور بازتابیده تهیه نمایید




- آشنایی با نحوه آماده‌سازی نمونه برای قالب‌گیری
- شناخت رزین ، نحوه آماده‌سازی آن و شیوه قالب‌گیری نمونه
- هدف از ساییدن و صیقل کاری و آشنایی با مراحل انجام هر یک
- چگونگی آماده‌سازی نمونه بروش چسباندن و کاربرد آن
- چگونگی آماده‌سازی مقاطع نازک صیقلی و دو رو صیقلی و مزایای استفاده از این قبیل مقاطع
- روشهای صیقل کاری الکترولیتی و نقش اندازی
- دانستن نکاتی در خصوص تهیه سطوح صیقلی با کیفیت مناسب
- چگونگی حفظ و نگهداری مقاطع صیقلی



آماده سازی نمونه و قالب گیری

- برش نمونه با اره الماسه (استفاده از مایعات خنک کننده)
- اندازه و شکل نمونه (تقریباً اختیاری است و بستگی به ماهیت نمونه و هدف مطالعه دارد)
- رزین مخصوص قالب گیری (اپوکسی رزین)
- قالب و آماده سازی آن
- روش آماده سازی رزین
- روش قالب گیری نمونه





■ اهداف ساییدن

- ۱- از بین بردن ناهمواریها و بی نظمی های سطح نمونه
- ۲- از بین بردن بخشی از رزین مخصوص قالب گیری که سطح نمونه را می پوشاند
- ۳- کاهش ضخامت کلی نمونه
- ۴- آماده ساختن سطحی صاف برای انجام مراحل بعدی
- ۵- از بین بردن آن بخش از سطح نمونه که در اثر بریدن نمونه اولیه متحمل دگرشکلی شده است



اینچ	میکرون	اندازه مش یا گریت
۰.۰۵۹/۰	۱۵۰	۱۰۰
۰.۰۳۰/۰	۷۵	۲۰۰
۰.۰۲۴/۰	۶۰	۲۶۰
۰.۰۱۸/۰	۴۵	۳۲۵
۰.۰۱۵/۰	۳۸	۴۰۰
۰.۰۱۲/۰	۳۰	۶۰۰
۰.۰۰۵۹/۰	۱۵	۱۲۰۰
۰.۰۰۳۵/۰	۹	۱۸۰۰
۰.۰۰۲۴/۰	۶	۳۰۰۰
۰.۰۰۱۲/۰	۳	۸۰۰۰
۰.۰۰۰۴/۰	۱	۱۴۰۰۰
۰.۰۰۰۲/۰	۵/۰	۶۰۰۰۰
۰.۰۰۰۱/۰	۲۵/۰	۱۲۰۰۰۰

■ اندازه مش یا گریت پودرهای ساییده



■ ترتیب استفاده از ساینده ها برای ساییدن نمونه





■ هدف صیقل کاری:

برداشتن لایه سطحی تغییر شکل یافته و پدید آوردن سطح صاف آینه‌ای و بدون خراش

■ برای صیقل کاری نمونه‌ها از دستگاه‌های صیقل کاری (چرخ صیقل کاری) استفاده می‌شود



■ ترتیب استفاده از ساینده ها برای صیقل کاری نمونه

پودر الماسه ۱ میکرونی ،

پودر الماسه ۲۵/۰ میکرونی ،

سوسپانسیون Al_2O_3 ۱)

تا ۳/۰ میکرون) یا (۰/۰

میکرون) روی پارچه بدون پرز

ساینده کمتر از
۶ میکرون

مقدار بسیار اندکی از سطح
نمونه برداشته می شود و سطح
تقریباً بدون خراشی حاصل
می شود

ساینده های ۱۵ ، ۹ یا ۶
میکرون

بیشتر یا تمامی منطقه
دگرشکل یافته سطحی
بازمانده از پیش و خراشهای
عمیقتر را از بین می برد



آماده سازی نمونه به روش چسباندن

- هدف : تهیه مقطع از دانه‌های سست کانی موجود در نهشته‌های پلاستی یا کانی‌هایی که از خرد کردن نمونه‌های بزرگتر به دست می‌آیند
- اشکالات:

(۱) بدام افتادن حباب‌های هوا

(۲) چینه‌بندی دانه‌های کانی به دلیل سرعت‌های متفاوت سقوط آنها در رزین

(۳) رخنمون شدن متفاوت دانه‌های کانی با اندازه‌های مختلف



آماده سازی مقاطع نازک صیقلی

- برای تهیه مقطع نازک صیقلی کافی است که سطح فوقانی پوشیده نشده یک برش نازک سنگ را که قدری ضخیم تر از حد معمول (۰.۳/۰ میلیمتر) است صیقل داد
- کاربرد: مطالعه همزمان مقطع در نور عبوری و نور بازتابیده



آماده سازی مقاطع نازک دو رو صیقلی

- هدف: ایجاد دو سطح صیقلی در نمونه که در نتیجه مقدار نور پخش شده از سطح زیرین مقطع را کاهش می دهد.
- کاربرد: مشاهده ساختارهای درونی مانند ماکل و منطقه بندی در کانیهایی نیمه شفاف
- مزیت: مقطع به دست آمده به ضخامت حدود ۳۰ میکرون ، مزایای مقاطع صیقلی و مقاطع نازک را یکجا دارا می باشد.



- در روش صیقل کاری الکترولیتی ، نمونه هایی که از نظر الکتریکی رسانا هستند ابتدا با ساینده های ۶۰۰ مش ساییده شده و سپس با ساینده $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ (۰.۵/۰ میکرون) معلق در یک سیال الکترولیتی صیقل داده می شوند.
- در روش نقش اندازی ، سطح نمونه با تلفیقی از صیقل کاری مکانیکی و نقش اندازی شیمیایی آماده مطالعه در زیر میکروسکوپ می شود



توصیه‌هایی برای دستیابی به سطوح صیقلی مناسب

- برشی از نمونه که برای تهیه مقطع صیقلی آماده شده است نماینده کل نمونه باشد.
- بهتر است از مواد چسباننده سرد استفاده شود.
- از آلودگی وسایل کار با گرد و غبار و یا پودرهای ساینده درشت‌تر ممانعت شود.
- آغشته کردن سطح نمونه به رزین پیش از آغاز مرحله ساییدن ، مانع از آلودگی سطح نمونه شده و سطوح صیقلی با کیفیت بالا می‌سازد.



- اگر حدس می‌زنید که نمونه حاوی کانیهای حساس به آب است از لیزکننده‌های روغنی استفاده کنید
- آلودگی سرب ، يك مشکل جدي به هنگام استفاده از چرخهای صیقل کاری فلزي است. بنابراین بهتر است از چرخهای صیقل کاری پوشیده شده با پارچه بدون پرز یا کاغذ همراه با ساینده‌های الماسه استفاده شود.
- کیفیت سطح صیقلی نهایی ، به میزان دقت و توجه به جزئیات هر مرحله از مراحل متعدد آماده سازی دارد.



- از نشستن گرد و غبار بر روی مقطع صیقلی ممانعت و در معرض رطوبت قرار نگیرند.
- سطح صیقلی نمونه به سمت بالا و در تماس با جسم دیگری نباشد.
- از لمس کردن سطح نمونه پرهیز نمایید.
- تمیز کردن سطوح صیقلی توسط دستمال کاغذی یا پارچه‌های معمولی موجب تخریب سطوح صیقلی می‌شود.
- نمونه‌هایی که در معرض هوا و رطوبت قرار دارند ممکن است در اثر هوازدگی دچار از جلافتادگی شوند.



فصل چهارم: روشهای شناسایی کانه‌ها

■ هدف کلی

آشنایی با مجموعه‌ای از ویژگی‌های کانی‌ها که در میکروسکوپی‌های کانه‌شناسی معمولی (پلاریزان نور بازتابیده) بررسی می‌شوند و برای شناسایی کانی‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.



- ویژگیهای نوری کانیها را برشمارید.
- ویژگیهای نوری که در نور پلاریزه صفحه‌ای و نور پلاریزه متقاطع بررسی می‌شوند را نام ببرید.
- رنگ و شدت رنگ و کانیهای شاخص در هر گروه را بشناسید.
- شدت بازتابش را تعریف و شیوه تخمین کیفی آن را توضیح دهید.
- روش اندازه‌گیری کمی شدت بازتابش ، استانداردها و خطاهای اندازه‌گیری را تشریح کنید.
- چند رنگی بازتابی و بازتابش مضاعف را توضیح داده و کانیهای شاخص را نام ببرید.



- همسانگردی و ناهمسانگردی و چگونگی تعیین آنها را در مقاطع صیقلی توضیح دهید.
- علت ایجاد بازتابشهای داخلی و کاربرد آنها در شناسایی کانیها را بیان کنید.
- انواع سختی را تعریف و کاربرد هر یک را بیان نمایید.
- خط نوری کالب و کاربرد آن را توضیح دهید.
- روش اندازه‌گیری کمی ریزسختی را توضیح دهید.
- ویژگیهای ساختمانی و مورفولوژیکی کانیها را نام برده و کاربرد هر کدام را برای شناسایی کانیها تشریح کنید.



با آنالیزور

(نور پلاریزه متقاطع)

همسانگردی

ناهمسانگردی

رنگهای پلاریزه شدن

بازتابش داخلی

بدون آنالیزور

(نور پلاریزه صفحه‌ای)

رنگ

شدت بازتابش

چندرنگی بازتابی

بازتابش مضاعف



■ طبقه بندی کانیها بر اساس رنگ:

(۱) بی رنگ

سفید تا سایه های مختلفی از خاکستری

(۲) رنگین

به شدت رنگین ، کمی رنگین و به شدت کم رنگ





رنگ	نام کانی	سایر ویژگیها
به شدت رنگین		
آبی	کولیت کالکوسیت ، دیژنیت	چند رنگی قوی چند رنگی ضعیف
زرد	طلا کالکوپیریت میلریت ، کوبانیت	بازتابش بسیار زیاد ناهمسانگردی بسیار ضعیف ناهمسانگردی قوی
قرمز. قهوه‌ای تا قهوه‌ای	ماکیناویت ، والرئیت بورنیت مس ویولاریت بریتانیت	چند رنگی قوی ناهمسانگردی ضعیف بسیار نرم ، بازتابش زیاد همسانگرد ناهمسانگردی قوی
کمی رنگین		
آبی	تتراهدریت پسیلوملان ، پیرازوریت ، هماتیت	همسانگرد ناهمسانگردی متوسط تا قوی
زرد	پیریت ، پنتلاندیت مارکازیت ، نیکولیت	همسانگرد ناهمسانگردی قوی
سبز	تتراهدریت استانیت	همسانگرد ناهمسانگردی متوسط تا قوی
به شدت کهرنگ		
آبی زرد قرمز تا قهوه‌ای	کوپریت پیریت مارکازیت مگنتیت پیروتیت ، انارژیت ، ایلمنیت	ناهمسانگردی متوسط تا قوی همسانگرد ناهمسانگردی قوی همسانگرد ناهمسانگردی قوی



■ تعریف:

$$\text{شدت بازتابش (R \%)} = \frac{\text{شدت نور بازتابیده}}{\text{شدت نور فرودي}} \times 100$$

عوامل موثر بر شدت بازتابش:

- ۱- جهت گیری یا جهت برش کانی
- ۲- طول موج نوری که بازتابیده می شود
- ۳- زاویه فرود نور



تخمین کیفی شدت بازتابش

- مرتب کردن کانیهای موجود در يك مقطع به ترتیب افزایش شدت بازتابش آنها
- مگنتیت با شدت بازتابش حدود ۲۰%
- گالن با شدت بازتابش حدود ۴۳%
- پیریت با شدت بازتابش حدود ۵۵%



تخمین کیفی شدت بازتابش

میانگین شدت بازتابش (%)	نام کانی	میانگین شدت بازتابش (%)	نام کانی	میانگین شدت بازتابش (%)	نام کانی
۲/۴۳	کالکوپیریت	۷/۲۵	سینابار	۱۱	شیلیت
۹/۴۵	بیسموئینیت	۳/۲۷	هماتیت	۱۲	کاسیتريت
۰/۵۱	پنتلندیت	۷/۲۷	کوپریت	۷/۱۲	کرومیت
۸/۵۱	مارکازیت	۲۹	کالکوسیت	۰/۱۴	گرافیت
۲/۵۳	کبالتیت	۱/۲۹	تنانتیت	۲/۱۴	کولیت
۵/۵۴	پیریت	۳/۳۰	تتراهدریت	۳/۱۷	اسفالریت
۳/۵۵	نیکولیت	۴/۳۲	مولیبدنیت	۱/۱۷	ولفرامیت
۰/۷۰	پلاتین	۲/۳۴	آرژنتیت	۲/۱۹	ایلمنیت
۵/۷۳	طلا	۴/۳۴	پیرولوزیت	۷/۲۰	مگنتیت
۸/۷۵	مس	۰/۳۸	استیبینیت	۴/۲۲	روتیل
۱/۸۵	نقره	۳/۳۹	پیروتیت	۷/۲۲	بورنیت
		۴۳	گالن	۹/۲۳	پسیلوملان



اندازه گیری کمی شدت بازتابش

$$R \% = \frac{(n-N)^2 + k^2}{(n+N)^2 + k^2}$$

(n) ضریب شکست کانی


(k) ضریب جذب کانی

(N) به ضریب شکست محیطی که بازتابش در آن رخ می دهد بستگی دارد



اندازه گیری کمی شدت بازتابش

آرایش عمومی اجزاء اصلی میکروسکوپ برای نورسنجی میکروسکوپ





استانداردها

استاندارد	R470	R546	R589	R650
شیشه خنثی (NGI)	۴/۴	۳/۴	۲/۴	۲/۴
سیلیکون کاربید (SiC)	۹/۲۱	۹/۲۰	۲/۲۰	۰/۲۰
تنگستن کاربید (WC)	۵/۴۵	۵/۴۴	۹/۴۳	۶/۴۳



■ روش کار

- ۱- استاندارد و نمونه صیقلی به دقت تمیز و تراز می شوند.
- ۲- یک عدسی شیئی انتخاب، نمونه روی صفحه چرخان قرار گرفته و به دقت تنظیم می شود.
- ۳- طول موجی انتخاب و تک رنگ کننده بر اساس آن تنظیم می شود.
- ۴- دهانه نورسنج به نحوی تنظیم می شود که به اندازه نیمی از قطر دهانه منبع نوری باشد.



اندازه‌گیری کمی شدت بازتابش

۵- نورسنج به گونه‌ای تنظیم شود که مقادیر قرائت شده برای نمونه و استاندارد قابل تکرار باشد.

۶- با قرار دادن نمونه روی صفحه چرخان و عبور نور به طرف نورسنج، عددی برای نمونه قرائت می‌شود (G'_{sp})

۷- نمونه استاندارد روی صفحه چرخان قرار گرفته، به دقت تنظیم و سپس قرائت انجام می‌شود (G'_{st}).



اندازه‌گیری کمی شدت بازتابش

۸- در صورت نیاز برای جعبه سیاهی که جلوی عدسی چشمی قرار دارد نیز قرائت انجام می‌شود. عدد قرائت شده تشعشع اولیه است و در حقیقت نوری است که از سطح عدسی شیئی، قبل از رسیدن به سطح صیقلی بازتاب می‌شود (C).

۹- شدت بازتابش از رابطه زیر قابل محاسبه است. این محاسبه بعد از تصحیح اثر تشعشع اولیه انجام می‌شود.

$$G_{sp} = (G'_{sp} - C) , G_{st} = (G'_{st} - C)$$

$$\%R = \frac{G_{sp}}{G_{st}} \times \%R \text{ استاندارد نمونه}$$



اندازه‌گیری کمی شدت بازتابش

خطاها

خطای تراز کردن

خطای تنظیم کردن

خطاهای ناشی از تنظیم میکروسکوپ



چندرنگی بازتابی و بازتابش مضاعف

■ تعریف:

تغییر شدت بازتابش یکی از ویژگیهای کانه‌هاست که بازتابش مضاعف نامیده می‌شود.

تغییر رنگ یا ته‌رنگ ، چندرنگی بازتابی خوانده می‌شود.

مقاطع قاعده‌ای یا عمود بر محور C بلورهای هگزاگونال و تتراگونال دارای چنین ویژگی‌هایی نیستند و مانند کانیهای مکعبی ظاهر می‌شوند




دانشگاه پیام نور

چندرنگی بازتابی و بازتابش مضاعف



چندرنگی بازتابی در کانی مولیبدنیت



چندرنگی بازتابی در کانی ایلمنیت



■ تعریف

همسانگرد: با چرخاندن صفحه چرخان ، کانی تاریک باقی می ماند

ناهمسانگرد: با چرخاندن صفحه چرخان ، کانی تغییراتی در درخشندگی یا رنگ و یا هر دو نشان می دهد

■ همسانگرد: (۱) کانیهای با سیستم تبلور مکعبی

(۲) مقاطع قاعده‌ای (مقاطع عمود بر محور C بلورشناسی) بلورهای هگزاگونال و تتراگونال



دانشگاه پیام نور

همسانگردی و ناهمسانگردی



نا همسانگردی در کانی مارکازیت




نا همسانگردی در کانی تلوروبیسموئیت



■ تعريف

در مقاطع صیقلی ممکن است نور به زیر سطح کانی نفوذ کرده و از ترکها و شکستگیهای درون بلور به بیرون بازتابیده شود. این نور به صورت مناطق یا لکه‌های انتشاری مشاهده می‌شود و بازتابش داخلي نامیده می‌شود

بازتابش‌های داخلي را معمولا می‌توان در نور پلاریزه متقاطع و روشنایی زیاد به خوبی مشاهده نمود




رنگ بازتابش داخلی	کانه
معمولاً در هوا دیده می‌شود و در روغن قوی است	
زرد تا قهوه‌ای (در موارد نادر تا سبز تا قرمز)	اسفالریت
قرمز خونی	سینابار
قرمز یاقوتی	پروستیت-پیرارژیریت
زرد شفاف تا قرمز سیر-قهوه‌ای	روتیل
سفید تا آبی	آناتاس
آبی	آزوریت
سبز	مالاکیت
زرد متمایل به قهوه‌ای تا زرد	کاسیتريت
گاهی اوقات در هوا و معمولاً در روغن دیده می‌شود	
قرمز خونی	هماتیت
قهوه‌ای سیر	ولفرامیت
قهوه‌ای خیلی سیر	کرومیت




دانشگاه پیام نور


بازتابش داخلی



بازتابش داخلی در کانی کاسیتريت



بازتابش داخلی در کانی روتیل



■ تعریف


مقاومت یک کانی در برابر سایش به هنگام صیقل دادن را سختی صیقلی می گویند

کانیهای سخت بسیار آهسته تر از کانیهای نرم سائیده می شوند و در نتیجه ممکن است سطح دانه های سخت تر کمی بالاتر از دانه های نرم تر قرار گیرد و پدیده ای به نام برجستگی صیقلی را ایجاد نماید



■ خط نوری کالب

۱- میکروسکوپ را روی خط مرزی واضحی بین دو دانه همجوار تنظیم کنید.



۲- صفحه چرخان میکروسکوپ

فاصله بین نمونه و عدسی

۳- در این صورت خطی از نور

نرمتر حرکت می کند.



■ تعریف

مقدار نسبی خراشهای سطحی و عمق آنها می تواند معیاری از سختی نسبی کانیها به دست دهد که به نام سختی خراشیدگی معروف است



همرشدی کانیهای طلا و گالن



سختی فرو رفته کردن میکروسکوپی

■ دستگاه اندازه گیری ریزسختی: دستگاه ویکرز

■ شکل فرورفتگیها:

(۱) لبه مستقیم ، (۲) لبه مقعر ، (۳) لبه محدب و (۴) لبه S مانند

■ انواع شکستگیها:

(۱) شکستگیهای شعاعی ستاره‌ای ، (۲) شکستگیهای شعاعی جانبی ، (۳)



شکستگیهای رخی ، (۴) شکستگیهای جدایشی ، (۵) شکستگیهای صدفی

ساده ، (۶) شکستگیهای صدفی رخی و (۷) شکستگیهای صدفی هم مرکز



دانشگاه پیام نور

سختی فرو رفته کردن میکروسکوپی






ویژگیهای ساختمانی و مورفولوژیکی


- شکل بلور
- رخ و جدا شدگی
- ماکل
- منطقه بندی
- میانبارها و درهمرشدیها



شکل بلور



بلور خوش وجه آرسنوپیریت



بلور بی وجه ایلمنیت



بلور بدوجه آرسنوپیریت



اشکال عمومی متداول در کانه‌ها و نمونه‌های شاخص آنها

شکل عمومی بلور	کانه‌های شاخص
سوزنی	هماتیت ، استینیت ، جامسوتیت ، روتیل
الوار مانند	ایلمنیت ، هماتیت
تخت	کولیت ، مولیبدنیت ، گرافیت ، هماتیت
لوزی شکل	آرسنوپیریت ، مارکازیت
اسکلتي	مگنتیت ، گالن
مکعبی	مکعب: گالن ، پیریت
	هشت وجهی: کرومیت ، اسپینل ، پیریت ، مگنتیت ، گالن
	پنج ضلعی دوازده وجهی (پنتاگونال دودکاهدرن): پیریت ، براونیت



- در مقاطع صیقلی پدیده‌ای نسبتاً نادر است
- رخ به صورت یک یا چند مجموعه از ترکهای موازی دیده می‌شوند
- اگر سه یا چند راستای رخ وجود داشته باشد، ممکن است به صورت ردیفهایی از فرورفتگیهای کوچک مثلی شکل مشاهده گردد





- در مقاطع صیقلی پدیده‌ای نسبتاً نادر است
- جدا شدگی به صورت یک یا چند مجموعه از ترک‌های نامنظم مشاهده می‌شود



جدا شدگی ناشی از شکستگی در بلورهای خوش
وجه کرومیت



■ انواع ماکل:


۱- ماکل رشدي

۲- ماکل وارونگي

۳- ماکل دگرديسي



- به صورت نوارهای هم مرکز موازی با سطوح بلوری و یا سطوح مشخص کننده شکل اولیه بلوری ظاهر می شود
- در هر دو نور پلاریزه صفحه ای و متقاطع مشاهده می شود





■ علل ایجاد منطقه بندی:

توقف رسوبگذاری به هنگام رشد بلور

نرخهای متفاوت رشد بلور

تغییرات شیمیایی جزئی به هنگام رشد بلور



- پدیده‌های میکروسکوپی یا نیمه میکروسکوپی
- به صورت منفرد یا گروهی یافت می‌شوند
- چگونگی تشکیل میانبارها و درهمرشدیها:
 - ۱- به دام افتادن میانبارها به طور تصادفی به هنگام رشد کانی
 - ۲- میانبارها ممکن است رشد منطقه‌ای نشان دهند
 - ۳- اجزاء باقیمانده یک کانی از پیش موجود که توسط کانی دیگری جایگزین شده است
 - ۴- درهمرشدی یا میانبارهای اکسولوشنی
 - ۵- نهشته شدن همزمان دو فاز کانی



■ هدف کلی

هدف کلی این فصل آشنایی با روش نقش اندازی شیمیایی - ساختاری و کاربرد آن در مطالعات مینرالوگرافی است.



- روش نقش اندازی شیمیایی - ساختاری را توضیح دهید.
- با مواد شیمیایی مورد استفاده در روش نقش اندازی آشنا شوید.
- کاربرد روش نقش اندازی را در مطالعات مینرالوگرافی بیان کنید.
- منابع خطا در روش نقش اندازی را بیان کنید.




- نقش اندازی یکی از روشهای شناسایی کانیهاست
- این روش به صورتهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.
- در بلورشناسی با استفاده از یک حلال بر روی سطح بلور حفرات بسیار ریز میکروسکوپی ایجاد می شود. اشکال ایجاد شده بسته به نوع کانی و نوع حلال استفاده شده متفاوت است



- يك حلال شيميايي بر روي سطح صيقلی كانيها قرار گرفته و تغييرات مختلفي بسته به نوع كاني و حلال صورت مي گيرد
- در نقش اندازي شيميايي با يك پيپت كوچك مخصوص قطره اي از ماده شيميايي روي سطح صيقلی تازه نمونه كاني ريخته و واكنش كاني در زمان معيني مورد بررسي قرار مي گيرد
- در نقش اندازي ساختاري سطح صيقلی نمونه توسط مواد شيميايي مالش داده مي شود



- تشخیص بافت داخلی دانه‌های منفرد مانند تیغه‌های ماکل ، منطقه‌بندی و دگرشکلی
- تشخیص جهت‌گیری دانه‌ها در یک انبوه بلورین و شکل دانه‌ها با استفاده از سرعت متفاوت واکنش شیمیایی در جهات بلورشناسی مختلف
- شناسایی مرز دانه‌های منفرد در یک انبوه بلورین همگن



پروتیت هگزاگونال به رنگ تیره و پروتیت مونوکلینیک
به رنگ روشن مشاهده می‌شوند

نقش اندازی بر روی نمونه‌ای از یک شهابسنگ آهنی
که منجر به ظهور ساختار ویدمن اشتاین گردیده است



خطاها

■ عواملی که موجب خطا در شناسایی یک کانی به روش نقش اندازی می شوند:

۱- جهت گیری بلور

۲- شیمی بلور

۳- محلولهای جامد

۴- مرز دانه ها

۵- ماده نقش انداز

۶- دما



فصل ششم: روشهای پیشرفته شناسایی کانه‌ها

■ هدف کلی

هدف کلی این فصل آشنایی با برخی از مهمترین روشهای پیشرفته شناسایی کانیهاست



- روشهای پیشرفته شناسایی کانیها را نام ببرید.
- اصول روش پراش پودری پرتو ایکس ، روش کار و کاربرد آن را بیان کنید.
- اصول روش تجزیه ریزکاو الکترونی ، کاربرد و مزایای آن را بیان کنید.
- اصول کار با میکروسکوپ الکترونی روبشی و تراگیسیل را تشریح کرده و کاربرد آن را بیان کنید.




- روشهای ریزباریکه‌ای تجزیه عناصر ناچیز را نام ببرید و مبانی نظری و کاربرد هر يك را بیان کنید.
- روش کار میکروسکوپ تونل‌زنی روبشی و میکروسکوپ نیروی اتمی و کاربرد آنها را بیان کنید.



■ انواع روشهای پراش پرتو ایکس:

۱- روش پراش پرتو ایکس تک بلوری

۲- روش پراش پودری پرتو ایکس



طول موج

طیف پرتو ایکس
پیوسته مولیبدن

$$(E = hv = hc/\lambda)$$

■ امواج الکترومغناطیسی

■ معادله اینشتین

■ پرتو ایکس



■ تعریف:

اثر پراکندگی ناشی از برخورد شعاع پرتو ایکس به یک بلور، جذب مقداری از انرژی پرتو ایکس توسط لکترونهای مرتعش شده و ایجاد جبهه‌های موج جدید که سبب می‌شود انرژی جذب شده به صورت پرتو ایکس با فرکانس و طول موج مشابه پراکنده شود پراش نامیده می‌شود.



■ معادله براگ

$$n\lambda = 2d\sin\theta$$

n عدد صحیح است (۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ...)

λ طول

d فاصله

θ زاویه


بازتابشها فقط در زوایای θ روی می دهند به طوری که از معادله
براگ تبعیت کند


شد



عکسبرداری پودری پرتو ایکس

- برای ثبت مخروطهای پراش احتمالی از روشی موسوم به روش فیلمی استفاده می شود که در آن یک فیلم عکاسی در درون یک دوربین استوانه‌ای موسوم به دوربین پودری یا دبی-شرر جای می‌گیرد.





■ آماده سازی نمونه

■ دستگاه پراش سنج پودری


پرتو ایکس

■ چرخش دستگاه

نگهدارنده نمونه به اندازه

θ و چرخش بازوی

آشکارساز به اندازه 2θ



دانشگاه پیام نور

پراش سنج پودری پرتو ایکس

کارت مشخصات پراش پودری کوارتز دما پایین

نمونه‌ای از یک نمودار پراش سنجی برای کوارتز دما پایین

PDF#33-1161 (Deleted Card): QM = Star (+); d = Diffractometer, l = Diffractometer PDF Card

Quartz, syn
SiO₂

Radiation = CuKα1
Calibration = Internal (Si)
Ref = Natl. Bur. Stand. (U.S.) Monogr. 25, 18 61 (1981)

Lambda = 1.540598
d-Cutoff =

Filter =
l/λc (RIR) = 3.6


Hexagonal—(Unknown), P3221(154)
Cell = 4.9134 × 5.4053
Density (c) = 2.649 Density (m) = 2.656 Mwt = 60.08 Vol = 113.01
Ref = Ibid.
Z = 3 mp =
Pearson = hP9 (O2 Si)
F(30) = 76.8 (.0126,31)

NOTE: Sample from the Glass Section at NBS, Gaithersburg, MD, USA, ground single-crystals of optical quality. To replace 5-490 and validated by calculated pattern. Plus 6 additional reflections to 0.9089. Pattern taken at 25 C. Pattern reviewed by Holzer, J., McCarthy, G., North Dakota State Univ., Fargo, ND, USA, ICDD Grant-in-Aid (1990). Agrees well with experimental and calculated patterns. Deleted by 46-1045, higher F#N, more complete, LRB 1/95.
Color: Colorless

Strong Line: 3.34X 4.26/2 1.82/1 1.54/1 2.46/1 2.28/1 1.37/1 1.38/1 2.13/1 2.24/1
39 Lines, Wavelength to Compute Theta = 1.54056A (Cu), 1%-Type = (Unknown)

#	d(A)	l(f)	h	k	l	2-Theta	Theta	1/(2d)	#	d(A)	l(f)	h	k	l	2-Theta	Theta	1/(2d)
1	4.2570	22.0	1	0	0	20.850	10.425	0.1175	21	1.2285	1.0	2	2	0	77.660	38.830	0.4070
2	3.3420	100.0	1	0	1	26.651	13.326	0.1495	22	1.1999	2.0	2	1	3	79.875	39.938	0.4167
3	2.4570	8.0	1	1	0	36.541	18.271	0.2035	23	1.1978	1.0	2	2	1	80.044	40.022	0.4174
4	2.2820	8.0	1	0	2	39.455	19.727	0.2191	24	1.1843	3.0	1	1	4	81.145	40.572	0.4222
5	2.2370	4.0	1	1	1	40.283	20.141	0.2235	25	1.1804	3.0	3	1	0	81.470	40.735	0.4236
6	2.1270	6.0	2	0	0	42.464	21.232	0.2351	26	1.1532	1.0	3	1	1	83.818	41.909	0.4336
7	1.9792	4.0	2	0	1	45.808	22.904	0.2526	27	1.1405	1.0	2	0	4	84.969	42.484	0.4384
8	1.8179	14.0	1	1	2	50.139	25.070	0.2750	28	1.1143	1.0	3	0	3	87.461	43.731	0.4487
9	1.8021	1.0	0	0	3	50.610	25.305	0.2775	29	1.0813	2.0	3	1	2	90.855	45.428	0.4624
10	1.6719	4.0	2	0	2	54.867	27.434	0.2991	30	1.0635	1.0	4	0	0	92.819	46.410	0.4701
11	1.6591	2.0	1	0	3	55.327	27.663	0.3014	31	1.0476	1.0	1	0	5	94.662	47.331	0.4773
12	1.6082	1.0	2	1	0	57.236	28.618	0.3109	32	1.0438	1.0	4	0	1	95.115	47.558	0.4790
13	1.5418	9.0	2	1	1	59.947	29.973	0.3243	33	1.0347	1.0	2	1	4	96.223	48.112	0.4832
14	1.4536	1.0	1	1	3	63.999	32.000	0.3440	34	1.0150	1.0	2	2	3	98.734	49.367	0.4926
15	1.4189	1.0	3	0	0	65.759	32.879	0.3524	35	0.9898	1.0	4	0	2	102.195	51.098	0.5052
16	1.3820	6.0	2	1	2	67.748	33.874	0.3618	36	0.9873	1.0	3	1	3	102.556	51.278	0.5064
17	1.3752	7.0	2	0	3	68.128	34.064	0.3636	37	0.9783	1.0	3	0	4	103.880	51.940	0.5111
18	1.3718	8.0	3	0	1	68.321	34.160	0.3645	38	0.9762	1.0	3	2	0	104.195	52.098	0.5122
19	1.2880	2.0	1	0	4	73.460	36.730	0.3882	39	0.9636	1.0	2	0	5	106.141	53.071	0.5189
20	1.2558	2.0	3	0	2	75.668	37.834	0.3982									


شدت (۱۰^۳) × تعداد شمارش



2θ (درجه)



- واژه های معادل:
میکروپروب الکترونی ، میکروپروب ، ریزگاوا ، میکروسوند
- کاربرد: شناسایی و تجزیه کیفی و کمی کانیها به صورت درجا و در مقیاس میکروسکوپی
- اساس روش: الکترونهاي پرنرژي برخوردی به نمونه ، الکترونهاي لایه های درونی تر اتمهای سازنده نمونه را جابجا می کنند. الکترونهاي لایه های بیرونی تر فضای خالی لایه های درونی تر را پر کرده و بدین ترتیب انرژی از دست می دهند. انرژی از دست رفته به صورت تابش پرتوهای ایکس شاخص آزاد و مبنای تشخیص نوع عنصر و کمیت آن است.



- نمایش کمی مقادیر آهن و منگنز در طول يك پیمایش که توسط ریزگاو الکترونی بر روی مقطع صیقلی کانی کلسیت صورت گرفته است



میکروسکوپ الکترونی روبشی

- میکروسکوپ الکترونی روبشی دارای یک ستون الکترون است که در آن یک باریکه الکترونی متمرکز با انرژی زیاد می تواند سطح محدوده کوچک مشخصی از نمونه را بربود.
- در میکروسکوپ الکترونی روبشی باریکه الکترونی روی سطح نمونه حرکت کرده و به اصطلاح آن را می روبد.
- پراکنده شدن الکترونها از سطح نمونه موجب تشکیل تصویری از سطح نمونه می شود.



میکروسکوپ الکترونی روبشی

■ کاربرد:

تهیه تصاویری از دره‌مرشدیها و ساختارها

در مقیاس کسری از میکرون


نمایش سه بعدی نمونه

■ عمق میدان زیاد میکروسکوپ الکترونی روبشی ، تصاویر سه بعدی بسیار خوبی

در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد

■ توان تفکیک میکروسکوپ الکترونی روبشی از حدود ۵۰ تا ۲۵ آنگستروم (۵ تا

۵/۲ نانومتر) متغیر است





میکروسکوپ الکترونی تراگیل

- دارای یک باریکه الکترونی کاملاً متمرکز است که بر روی ورقه‌ای نازک از ماده مورد نظر برخورد می‌کند.
- در اثر عبور باریکه الکترونی از درون جسم الگوهای پراش الکترونی و تصاویر میکروسکوپ الکترونی تراگیل با توان تفکیک بالا تشکیل می‌شوند.
- برای روشن ساختن عوارض ساختاری که از نظر اندازه از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰۰ آنگستروم می‌باشند، قدرتمند است.
- امکان شناسایی فازهای بی‌نهایت کوچک، درهم‌رشدیها و پدیده‌هایی مانند اکسولوشن و نقصهای ساختاری را فراهم می‌آورد.



- کاربرد: تجزیه کمی عناصر ناچیز یعنی عناصری که جز اصلی کانی نمی‌باشند
- دو نوع روش ریزباریکه‌ای که بیشتر در شناسایی کانه‌ها کاربرد دارند:
 - ۱- ریزکاو پروتونی که به نام نشر پرتو ایکس القایی- پروتونی نیز معروف است
 - ۲- ریزکاو یونی که به نام طیف سنجی جرمی با یون ثانویه نیز شناخته می‌شود



- روش تجزیه‌ای مبتنی بر طیف سنجی پرتو ایکس است.
- برخورد پروتونهای پرانرژی به سطح نمونه موجب نشر پرتوهای ایکس مربوط به عناصر موجود در نمونه می‌گردد
- حد آشکارسازی ریزگاو پروتونی در حد چند قسمت در میلیون (ppm) است



- دارای منبعی از یونهای اولیه (معمولاً O^- یا CS^+) است.
- برخورد باریکه یونی به سطح نمونه موجب آزاد شدن اتمهای سطح یا نزدیکی سطح می شود.
- ذرات به صورت اتمها، یونها و مولکولهای مختلف آزاد، ولی فقط گونه های یونیزه شده اندازه گیری می شود.



- یونهای ثانویه جدا شده و به طرف دستگاه طیف سنج جرمی هدایت می شود.
- تجزیه کمی درجا با حساسیت بالا و حدود آشکارسازی قسمت در میلیون (ppm) و یا قسمت در بیلیون (ppb) انجام می شود (REE).
- ریزگاو حساس با توان تفکیک بالا (SHRIMP) دارای قابلیت منحصر به فردی برای تجزیه دقیق اورانیوم و سرب در مقیاس میکروسکوپی است



میکروسکوپ تونل زنی روبشی

- يك سوزن فلزي تيز روي سطح نمونه اي كه قابليت رسانايي الكتريكي دارد حرکت مي کند.
- الكترونها فقط بين پايين ترين اتم موجود در نوک سوزن و نزديکترين اتم واقع بر روي سطح نمونه تبادل مي شوند.
- تغييرات ايجاد شده در جريان الكتريكي حاصل از تونل زني اندازه گيري و موقعيت هر اتم به تصوير کشيده مي شود.
- اين روش براي مواد رساناي الكتريكي مانند فلزات و نيمه هاديهاي مانند سولفيدها مورد استفاده قرار مي گيرد.




- مطالعه مورفولوژی و ساختار سطح مواد جامد، همچنین بررسی فرایندهایی مانند تبلور، انحلال، جذب و دگرسانی در مقیاس اتمی.
- اساس کار میکروسکوپ نیروی اتمی بر استفاده از نیروهای بین اتمی مابین اتمهای سازنده سطح نمونه مورد مطالعه و اتمهای سازنده انتهای سوزن کاوشگر بنا نهاده شده است.



میکروسکوپ نیروی اتمی

- در میکروسکوپ نیروی اتمی از یک سوزن بسیار تیز استفاده می‌شود که واقعاً با سطح نمونه تماس دارد.
- به جای استفاده از جریان الکتریکی، از یک باریکه نوری لیزری استفاده می‌شود که سطح نمونه را می‌روبد.





■ هدف کلی:

هدف کلی این فصل شناخت انواع بافتهای موجود در کانسنگها و کاربرد آنها در مطالعات مربوط به پاراژنز است.



- بافت را تعریف و اهمیت آن را در مطالعات مینرالوگرافی بیان نمایید.
- طبقه‌بندیهای رایج در مطالعه بافت را برشمارید.
- طبقه‌بندی توصیفی بافت کانه‌ها را بیان نمایید.
- انواع بافت را بر اساس ویژگیهای درونی دانه‌های منفرد بشناسید و هر یک را تشریح نمایید.
- انواع بافت را بر اساس ویژگیهای بیرونی دانه‌های منفرد بشناسید و هر یک را تشریح نمایید.



- طبقه‌بندی بافت کانیها را بر اساس منشاء آنها بیان کنید.
- انواع بافت کانسنگها را بر اساس منشاء آنها بشناسید و اهمیت هر یک را بیان نمایید.
- پاراژنز و توالی پاراژنزی را تعریف کرده و نحوه نمایش آن را بیان نمایید.
- معیارهای تعیین پاراژنز و برخی ملاحظات عمومی را در تعیین آن توضیح دهید.



■ تعریف:

ویژگی عمومی يك سنگ یا کانسنگ است که جنبه‌های هندسی و همچنین روابط متقابل میان ذرات یا بلورهای سازنده را در بر می‌گیرد. برای مثال اندازه، شکل و ترتیب قرارگیری اجزا سازنده يك سنگ یا کانسنگ اعم از تك بلورها یا مجموعه‌ای از بلورها بافت هستند.

از واژه ساخت برای عوارض بزرگ مقیاسی که در بیرون زدگیها مشاهده می‌شوند، استفاده می‌گردد.



طبقه‌بندی بافت کانه‌ها

- طبقه‌بندی کاملاً توصیفی که بدون توجه به روابط ژنتیکی صورت می‌گیرد
- طبقه‌بندی ژنتیکی که براساس نحوه تشکیل کانسار بدون توجه به پیچیدگی‌های احتمالی صورت می‌پذیرد
- طبقه‌بندی فنی که با توجه به کاربرد مطالعه بافت کانیها در جدایش و بازیافت کانیها انجام می‌شود.



طبقه‌بندی توصیفی بافت کانه‌ها

■ در طبقه‌بندی توصیفی بافت کانه‌ها صرفاً به توصیف ویژگی‌های مختلف مشاهده شده در دانه‌ها بدون توجه به جنبه‌های ژنتیکی آنها پرداخته می‌شود.

۱- انواع بافت بر اساس ویژگی‌های درونی دانه‌های منفرد

۲- انواع بافت بر اساس ویژگی‌های بیرونی دانه‌های منفرد

۳- درهم‌شدیها

۴- انبوه‌ها



منطقه‌بندی عادی	منطقه‌بندی	انواع بافت بر اساس ویژگیهای درونی دانه‌های منفرد
منطقه‌بندی نامتقارن		
رشد نیمه‌موازی و شعاعی		
ماکل رشدی	ماکل	
ماکل وارونگی		
ماکل فشاری (دگرشکلی)		
ماکل تیغه‌ای موجدار و مچاله شده		




- اختلاف رنگ یا تفاوت سختی فازهای مختلف مهمترین عواملی هستند که به تشخیص منطقه بندی کمک می کنند.
- منطقه بندی معمولاً به صورت نوارهای موازی با سطوح بلوری ظاهر می شود.
- علل تشکیل منطقه بندی عبارتند از:
 - ۱- توقف در رشد بلور
 - ۲- تغییرات دوره ای شیمیایی به هنگام رشد بلور
 - ۳- تبلور نوارهای متوالی همراه یا بدون میانبار




دانشگاه پیام نور

منطقه بندی


منطقه بندی عادی




منطقه بندی در کانی
براوئیت



رشد نیمه موازی
و شعاعی



منطقه بندی
نامتقارن





■ ماکل یکی از ویژگیهای درونی کانیهاست که معمولاً در نور پلاریزه متقاطع بهتر قابل تشخیص است.

■ انواع ماکل:

۱- ماکل رشدي


۲- ماکل وارونگی

۳- ماکل فشاري

۴- تیغه‌های مچاله شده



- در حین رشد یک کانی ایجاد می شود و به شکل تیغه های و یا کاملاً در هم تنیده است.
- تیغه های ماکل پهنای نامنظم و توزیع یکنواختی دارند و اغلب در همه دانه های موجود در یک مقطع مشاهده نمی شوند





- در کانیهای مشاهده می شود که دارای چند شکلی هستند و در دمای بالاتر از دمای وارونگی تشکیل شده اند.
- سرد شدن تدریجی کانی موجب تشکیل چند شکلی دما پایین و ایجاد ماکلهای وارونگی می شود.
- معمولاً به صورت سوزنی و دوکی شکل ظاهر می شود و در کل دانه به طور یکنواخت و موازی تشکیل نمی شوند



ماکل فشاري يا دگرشکلي

- عموماً تیغه‌اي و داراي ضخامت نسبتاً یکنواختي است.
- معمولاً با خم‌شدگي ، کاتاکلاز و تبلور مجدد آغازين همراه هستند.
- دانه‌هايي که ماکل فشاري دارند ، خاموشي موجي يا موقعيتهاي خاموشي کمي متفاوت از خود به نمايش مي‌گذارند.
- تیغه‌هاي ماکل فشاري يا دگرشکلي اغلب از دانه‌هاي مجاور عبور مي‌کند.



- در واقع نوعی ماکل تیغه‌ای هستند که هنوز به خوبی شناخته نشده‌اند.
- تیغه‌های موجدار کم و بیش دوکی شکل هستند.
- حاشیه‌های آنها همیشه مستقیم نیستند.
- تیغه‌های ماکل ممکن است پهنای یکسانی نداشته باشند.
- در کانیهای گرافیت ، مولیبدنیت و کولیت قابل مشاهده است.





انواع بافت بر اساس ویژگیهای بیرونی دانه‌های منفرد

بیگانه ریخت	شکل دانه‌ها	انواع بافت بر اساس ویژگیهای بیرونی دانه‌های منفرد
نیمه خودریخت		
خودریخت یا تمام خودریخت		
فنوکریست	اندازه دانه‌ها	
ایدیوبلاست		
همسان دانه		
ناهمسان دانه		
ارتباط ساده: بافت همسان دانه	ارتباط بین دانه‌ها	
ارتباط پیچیده: بافت گرمینه‌ای و درهم بافته		
پرشدگی فضایی باز		
نواربندی پوسته‌ای	پرشدگی فضایی باز	
بافت تاج خروسی یا شانه‌ای		





بلورهای خوش‌وجه
کاسیتريت (Ca) و
ولفراميت (Wo)



بلورهای خوش‌وجه یا
خودریخت پیریت


بلورهای بی‌وجه یا
بیگانه‌ریخت



بلورهای بدوجه یا
نیمه‌خودریخت



- اندازه دانه‌ها (بدون توجه به شکل): از بسیار درشت دانه تا بسیار ریزدانه متغیر است.
- واژه‌های توصیفی: درشت ، متوسط و ریز
- بافت يك کانسنگ را با توجه به اندازه دانه‌های مختلف و بدون در نظر گرفتن نحوه تشکیل آنها می‌توان به دو گروه همسان دانه و ناهمسان دانه تقسیم نمود.







■ ارتباط بین دانه‌ها به دو گروه طبقه‌بندی می‌شود:

۱- ارتباط ساده (بافت همسان‌دانه و تبلور مجدد ناشی از برشی شدن)

۲- ارتباط پیچیده (بافت‌های کرمینه‌ای یا میرمکتی و درهم بافته)



پیچیده





ساده



■ انواع بافتهای ناشی از پرشدگی فضاي باز:

۱- نواربندی پوسته‌ای

۲- بافت تاج خروسی یا شانهای





■ تعریف:

چگونگی هم پیوستگی دانه‌های دو کانی مختلف که در نتیجه تبلور همزمان آنها در یک کانسنگ پدید می‌آیند ، درهمرشدی نامیده می‌شود.




انواع درهمرشديها


درهمرشدي امولسيون




درهمرشدي جهت دار



درهمرشدي كرمينه اي
يا ميرمكيتي



درهمرشدي نفوذي






■ انواع انبوهه

۱- انبوهه‌های چندکانی


۲- انبوهه‌های تک‌کانی




انبوهه جهت دار




انبوهه بی نظم



انبوهه موزون



انبوهه برشی





طبقه‌بندی بافت کانیها بر اساس منشاء آنها

■ کریگ و واگان (۱۹۹۴) طبقه‌بندی زیر را ارائه کردند:

بافتهای اولیه ناشی از سرد شدن مذابها

بافتهای اولیه ناشی از رسوبگذاری کلوییدی

بافتهای اولیه ناشی از رسوبگذاری در فضای باز

بافتهای ثانویه ناشی از جان‌شینی و هوازدگی

بافتهای ثانویه ناشی از سرد شدن

بافتهای ثانویه ناشی از دگرشکلی

بافتهای ثانویه ناشی از دگرگونی



دانشگاه پیام نور



بافتهای اولیه ناشی از سرد شدن مذابها

تشکیل بافت اسکلتی
در کانی مگنتیت



بلورهای خوش وجه
کرومیت

بافت پورفیری





بافت پویکیلیتیک



دانشگاه پیام نور



بافتهای اولیه ناشی از رسوبگذاری کلوییدی

بافت نواری هم مرکز



نواربندی قله‌ای

بافت خوشه انگوری



بافت خوشه انگوری

نواربندی قله‌ای





■ شواهد تشکیل کانیها در فضای باز:

- ۱- وجود سطوح بلوري كامل
- ۲- تشکیل منطقه بندي رشدي يا نوار بندي
- ۳- تشکیل نوارهاي تك کاني قلوهاي
- ۴- ساخت تاج خروسي
- ۵- وجود رگه هاي پوسته اي متقارن و موزون
- ۶- تشکیل ساختهاي خوشه انگوري يا حتي ساختهاي قنديلي



■ فرایندهایی که سبب جانشینی می شوند:

۱- انحلال و رسوبگذاری مجدد

۲- اکسید شدن

۳- انتشار در حالت جامد

■ عوامل موثر بر میزان گسترش بافتهای جانشینی:

۱- سطح موجود برای واکنش

۲- ساختارهای بلوری کانیهای اولیه و ثانویه


۳- ترکیب شیمیایی کانی اولیه و سیال واکنشگر



دانشگاه پیام نور

بافتهای ثانویه ناشی از جانمایی و هوازدگی

بافت خوردگی




جانمایی کالکوسیت بجای
کانی گالن در امتداد سطوح
رخ

بافت جانمایی شبکه‌ای



بافت جانمایی
حاشیه‌ای یا کناره‌ای

بافت جزیره‌ای




بافت جانمایی دندان‌های



دانشگاه پیام نور


بافتهای ثانویه ناشی از جانشینی و هوازدگی

مارتیتی شدن کانی
مگنتیت بوسیله
هماتیت





اشکال دروغین بجامانده

بافت جعبه‌ای



بافت آتول

بافت چشم‌پرنده‌ای



بافت شعله‌ای



بافتهای ثانویه ناشی از سردشدن

■ انواع بافتهای حاصل از سردشدن:

۱- تبلور مجدد


۲- اکسولوشن

۳- وارونگی



- سرد شدن کانسنگها معمولاً با تبلور مجدد کانیهای اولیه همراه است
- مشاهده تبلور مجدد در بافتهای حاصل از بازپخت

پیوستگاه سه گانه حاصل
از تبلور مجدد







- هر نوع بافتي که در اثر فرایند اکسولوشن بوجود آید ، بافت اکسولوشن نامیده مي شود
- فرایندي که در آن يك محلول جامد همگن اولیه به دو یا چند فاز بلورين تبدیل مي شود اکسولوشن خوانده مي شود.
- کاهش دما موجب ناپایداری محلول جامد و جدا شدن يك فاز از فاز ديگر مي شود. فاز غالب را فاز ميزبان مي نامند و فاز جدا شده از محلول جامد اولیه را فاز میهمان گویند.



دانشگاه پیام نور


انواع اکسولوشن

بافت اکسولوشن تیغهای





بافت اکسولوشن حاشیه‌ای

بافت امولسیون



بافت اکسولوشن ردیفی

بافت ستاره‌ای



بافت زبانه‌ای یا شعله‌ای



- پدیده وارونگی ، پدیده‌ای است که در آن پلی‌مورف یک کانی به‌طور برگشت پذیر به پلی‌مورف دیگری تبدیل می‌شود.
- برخی از فازهای دما بالا همیشه در اثر سرد شدن به سرعت دچار وارونگی می‌شوند.



بافتهای ثانویه ناشی از دگرشکلی

■ مهمترین آثار دگرشکلی:

۱- ماکل

۲- نواربندی شکنجی

۳- تیغه‌های فشاری

۴- خمیدگی یا قطع شدگی عوارض خطی

۵- شلیرن


۶- برشی شدن و کاتاکلاز



دانشگاه پیام نور

بافتهای ثانویه ناشی از دگرشکلی


تیغه‌های فشاری در کانی
استینیت



نواربندی شکنجی در
کانی مولیبدنیت



رخهای خمیده شده یک
کانی سیلیکاتی به رنگ
سیاه



خمیدگی حفره‌های مثلثی
شاخص کانی گالن






بافتهای ثانویه ناشی از دگرگونی

- بازپخت
- رشد بلوری دگرگونی
- دگرگونی دینامیک (ماکلهای فشاری یا دگرشکلی، آثار رخ انحنا دار، نوارهای شکنجی و خاموشی موجی)



- بافتهای درونی این قبیل دانه‌ها بازتابی از منشاء اولیه آنها است.
- بافتهای حاشیه‌ای و بیرونی آنها شرایط سایش و هوازگی را نشان می‌دهد.
- فرایندهای هوازگی و فرسایش سطوح خارجی بیشتر دانه‌های پلاستی را به سرعت گرد و صاف می‌کند.
- کانیهای سولفیدی عموماً به سرعت اکسید می‌شوند.
- اکسید شدن دانه‌های مگنتیت به هماتیت یا گوتیت به‌ویژه در امتداد سطوح رخ.....




مجموعه کانیهای سازنده يك کانسنگ اعم از کانه یا باطله را که همراه با یکدیگر یافت شده و دارای منشاء واحدی هستند پاراژنز گویند.

نوع کانسار	پاراژنز اصلی
کرومیت یا کروم-نیکل-پلاتین طلا- اورانیوم اکسیدهای آهن- تیتانیم سولفیدهای آهن- نیکل- مس سازند آهن نواری کانسارهای سولفید توده‌ای کانسارهای آهن مردابی کانسارهای رسوبی فلزات پایه کانسارهای منگنز آتشفشانی- رسوبی مس-مولیبدن پورفیری	کرومیت ، پنتلندیت ، پیروتیت ، عناصر گروه پلاتین طلا ، پیریت ، بیچلند ، اورانینیت ، نقره مگنتیت ، ایلمنیت ، هماتیت پیروتیت ، پنتلندیت ، پیریت ، مگنتیت ، کالکوپیریت هماتیت ، مگنتیت ، کربناتها ، سیلیکاتهای آهن پیریت ، کالکوپیریت ، اسفالریت ، گالن ، پیروتیت گوتیت ، لیمونیت ، سیدریت و کربناتها پیریت ، کالکوپیریت ، گالن ، اسفالریت ، پیروتیت ، بورنیت ، کالکوسیت ، مس پسیلوملان ، پیرولوویت ، هماتیت ، سیدریت ، مگنتیت پیریت ، کالکوپیریت ، مولیبدنیت ، بورنیت



ترتیب زمانی شکل‌گیری کانیهای موجود در یک کانسار را توالی پاراژنزی گویند.





■ مهمترین معیارهای تعیین پاراژنز:

۱- شکل بلور و مرز دانه‌ها

۲- روابط متقاطع

۳- نواربندی قله‌ای و منطقه‌بندی رشدی

۴- جانمایی

۵- ماکل

۶- اکسولوشن



■ هدف کلی

هدف کلی این فصل آشنایی با ویژگیهای نوری برخی کانه‌های نسبتاً فراوانتر و متداولتر است.



- روشهای شناسایی سیستماتیک کانه‌ها در نور بازتابیده را توضیح دهید.
- فرمول شیمیایی کانه‌های نامبرده در این فصل را بدانید.
- معیارهای شناسایی راهنمای کانه‌های نامبرده در این فصل را بیان کنید.
- انتظار می‌رود دانشجویان دوره کارشناسی زمین‌شناسی ویژگی‌های نوری کانیهای آرسنوپیریت ، بورنیت ، کالکوپیریت ، کوولیت ، کوپریت ، انارژیت ، گالن ، طلا ، هماتیت ، ایلمنیت ، مگنتیت ، مارکازیت ، پنتلندیت ، گرافیت ، پیریت ، پیروتیت ، روتیل ، اسفالریت ، استیبینت ، تتراهدريت ، پیرولوژیت و مولیبدنیت را بدانند و آنها را عملاً در میکروسکوپ نور بازتابیده شناسایی نمایند.



روش شناسایی سیستماتیک کانه‌ها


■ دو روش شناسایی سیستماتیک کانه‌ها:

۱- روش اسپری و گدلینسک (۱۹۸۷)

۲- روش کریگ و واگان (۱۹۹۴)



طبقه بندی کانیهای کدر





■ در این روش کانیها بر اساس ویژگیهای نوری شاخص آنها به چهار گروه تقسیم می شوند:

۱- کانیهای به شدت رنگین و فاقد بازتابش داخلی

۲- کانیهای کمی رنگین تا به شدت کمرنگ

۳- کانیهای دارای بازتابش داخلی رنگین واضح

۴- کانیهای بی رنگ



- فرمول شیمیایی: FeAsS
- سیستم تبلور: مونوکلینیک
- شدت بازتابش و رنگ: قوی: سفید با ته رنگ گرمی کمرنگ
- چندرنگی بازتابی: ضعیف: سفید با ته رنگ زرد
- ناهمسانگردی: قوی (آبی ، سبز ، زرد-قهوه‌ای متمایل به قرمز)
- بازتابش داخلی: ندارد.



- فرمول شیمیایی: FeAsS
- شدت بازتابش (R%): ۲/۵۲ – ۹/۵۱
- عدد سختی ویکرز (VHN): ۷۱۵ – ۱۳۵۴
- سختی صیقلی: سخت (۶ – ۵/۵)
- رخ صیقلی: به ندرت قابل مشاهده است.
- ماکل: ماکل تیغهای متداول است.



- فرمول شیمیایی: Sb_2S_3
- سیستم تبلور: اورتورومبیک
- شدت بازتابش و رنگ: قوي ، سفید تا سفید متمایل به خاکستری
- چندرنگی بازتابی: قوي ، سفید تا سفید متمایل به خاکستری تا قهوه‌ای
- ناهمسانگردی: قوي ، ولي معمولاً خاموشي موجي دارد. به رنگهای آبی ، خاکستری ، قهوه‌ای ، متمایل به صورتی ظاهر می‌شود.



- فرمول شیمیایی: Sb_2S_3
- بازتابش داخلی: ندارد.
- شدت بازتابش ($R\%$): $1/31 - 1/48$
- عدد سختی ویکرز (VHN): $42 - 153$
- سختی صیقلی: نرم (۲)
- ماکل: ماکلهای فشاری و ماکلهای دگرشکلی متداول می باشند.



- فرمول شیمیایی: $(Zn,Fe)S$
- سیستم تبلور: مکعبی
- شدت بازتابش و رنگ: ضعیف ، خاکستری تیره ، گاهی با ته رنگ قهوه‌ای یا آبی
- چندرنگی بازتابی: مشاهده نمی‌شود
- ناهمسانگردی: همسانگرد
- بازتابش داخلی: متداول ، به رنگهای سفید ، زرد ، قهوه‌ای ، قهوه‌ای متمایل به قرمز.



- فرمول شیمیایی: $(Zn,Fe)S$
- شدت بازتابش (R%): ۶/۱۶
- عدد سختی ویکرز (VHN): ۱۳۸ - ۱۶۰
- سختی صیقلی: متوسط (۴-۵/۳)
- رخ صیقلی: رخ (۱۱۰) ممکن است قابل مشاهده باشد.
- ماکل: ماکل‌های (۱۱۱) و (۲۱۱) اغلب قابل مشاهده می‌باشند.



■ فرمول شیمیایی: Cu_3AsS_4

■ سیستم تبلور: اورتورمبیک

■ شدت بازتابش و رنگ: متوسط ، قهوه‌ای روشن متمایل به صورتی یا خاکستری متمایل به صورتی)

■ چندرنگی بازتابی: ضعیف ، خاکستری متمایل به صورتی تا بنفش متمایل به خاکستری

■ ناهمسانگردی: قوی (با ته‌رنگهای نارنجی متمایل به قرمز ، متمایل به سبز ، متمایل به آبی)



- فرمول شیمیایی: Cu_3AsS_4
- بازتابش داخلی: نادر ، به رنگ قرمز تیره.
- شدت بازتابش (R%): ۲/۲۴. ۲/۲۵
- عدد سختی ویکرز (VHN): ۲۸۵. ۳۲۷
- سختی صیقلی: متوسط (۳.۵/۳):
- رخ صیقلی: رخ (۱۱۰) اغلب قابل مشاهده است.
- ماکل: نادر ، به موازات (۳۲۰)



- فرمول شیمیایی: Cu_5FeS_4
- سیستم تبلور: بالاتر از ۲۲۸ درجه مکعبی ، کمتر از ۲۲۸ درجه تتراگونال
- شدت بازتابش و رنگ: متوسط ، نارنجی تا قهوه‌ای متمایل به صورتی
- چندرنگی بازتابی: ضعیف
- ناهمسانگردی: بسیار ضعیف ، ممکن است همسانگرد به نظر آید.



- فرمول شیمیایی: Cu_5FeS_4
- بازتابش داخلی: ندارد.
- شدت بازتابش (R%): ۷/۲۱
- عدد سختی ویکرز (VHN): ۸۷ - ۱۰۰
- سختی صیقلی: نرم (۳)
- رخ صیقلی: رخ (۱۰۰) یا (۱۱۱) اغلب قابل مشاهده است.
- ماکل: ممکن است ماکل‌های مکرر (پلی سنتتیک) و اورتوگونال مشاهده شوند.



- فرمول شیمیایی: FeTiO_3
- سیستم تبلور: هگزاگونال (تریگونال)
- شدت بازتابش و رنگ: ضعیف ، سفید- خاکستری با ته رنگ متمایل به قهوه‌ای ، با سایه‌هایی از صورتی یا بنفش
- چندرنگی بازتابی: ضعیف ولی واضح ، قهوه‌ای متمایل به صورتی ، قهوه‌ای تیره
- ناهمسانگردی: قوی (خاکستری متمایل به سبز تا خاکستری متمایل به قهوه‌ای)



- فرمول شیمیایی: FeTiO_3
- بازتابش داخلی: نادر (قهوه‌ای تیره)
- شدت بازتابش ($R\%$): $4/16 - 2/19$
- عدد سختی ویکرز (VHN): $566 - 698$
- سختی صیقلی: سخت (۶ - ۵)
- ماکل: ماکل تیغه‌ای (۱۰ ۱۱) بسیار متداول است.



- فرمول شیمیایی: $(Fe, Ni)_9S_8$
- سیستم تبلور: مکعبی
- شدت بازتابش و رنگ: قوی ، گرم روشن تا متمایل به زرد
- چندرنگی بازتابی: چندرنگی مشاهده نمی شود
- ناهمسانگردی: همسانگرد
- بازتابش داخلی: ندارد.



- فرمول شیمیایی: $(Fe, Ni)_9S_8$
- شدت بازتابش (R%): ۵/۴۶
- عدد سختی ویکرز (VHN): ۲۶۸ - ۲۸۵
- سختی صیقلی: متوسط (۴ - ۵/۳)، بیشتر از کالکوپیریت، کمتر از پروتیت
- رخ صیقلی: (۱۱۱)



- فرمول شیمیایی: $Fe_{1-X}S$
- سیستم تبلور: مونوکلینیک ($Fe_7S_8 \sim$) ، هگزاگونال ($Fe_9S_{10} \sim$)
- شدت بازتابش و رنگ: قوی ، قهوه‌ای متمایل به صورتی گرمی
- چندرنگی بازتابی: ضعیف تا قوی ، قهوه‌ای متمایل به کرم تا قهوه‌ای متمایل به قرمز
- ناهمسانگردی: قوی (زرد- خاکستری ، خاکستری متمایل به سبز ، آبی متمایل به خاکستری)
- بازتابش داخلی: ندارد.



- فرمول شیمیایی: $Fe_{1-x}S$
- شدت بازتابش (R%): $۹/۳۹ - ۸/۳۴$ (مونوکلینیک)، $۲/۳۹ - ۳۴$ (هگزاگونال)
- عدد سختی ویکرز (VHN): $۴۰۹ - ۱۳۷۳$ (مونوکلینیک)، $۲۳۰ - ۳۱۸$ (هگزاگونال)
- سختی صیقلی: متوسط (۴)
- رخ صیقلی: رخ (۰۰۰۱) ممکن است قابل مشاهده باشد، رخ (۱۰۱۰) به ندرت مشاهده می شود.



- فرمول شیمیایی: MnO_2
- سیستم تبلور: تتراگونال
- شدت بازتابش و رنگ: متوسط تا قوی ، سفید با ته رنگ زرد گرمی
- چندرنگی بازتابی: متوسط ، سفید متمایل به زرد تا خاکستری متمایل به زرد روشن
- ناهمسانگردی: قوی (آبی متمایل به سبز ، متمایل به فهوه ای ، متمایل به زرد ، خاکستری متمایل به ارغوانی)



- فرمول شیمیایی: MnO_2
- شدت بازتابش (R%): ۰/۲۹ - ۰/۴۰
- عدد سختی ویکرز (VHN): ۱۴۶ - ۲۴۳
- سختی صیقلی: سخت (۶ - ۵/۶)
- رخ صیقلی: رخ (۰ ۱۰) ممکن است قابل مشاهده باشد.
- ماکل: ندارد.



- فرمول شیمیایی: FeS_2
- سیستم تبلور: مکعبی
- شدت بازتابش و رنگ: قوی ، سفید متمایل به زرد
- چندرنگی بازتابی: هوا (چندرنگی مشاهده نمی شود)
- ناهمسانگردی: به طور معمول همسانگرد است ولی ممکن است ناهمسانگردی ضعیفی مشاهده شود (آبی - سبز تا نارنجی - قرمز)



- فرمول شیمیایی: FeS_2
- شدت بازتابش (R%): ۷/۵۱
- عدد سختی ویکرز (VHN): ۱۵۰.۵ - ۱۶۲.۰
- سختی صیقلی: سخت (۶ - ۵/۶)
- رخ صیقلی: رخ (۱۰۰) اغلب قابل مشاهده است.
- ماکل: قابل مشاهده نیست.



■ فرمول شیمیایی: $Cu_{12}Sb_4S_{13}$

■ سیستم تبلور: مکعبی

■ شدت بازتابش و رنگ: متوسط ، سفید متمایل به خاکستری با سایه‌های متمایل به سبز تا قهوه‌ای)

■ چندرنگی بازتابی: مشاهده نمی‌شود

■ ناهمسانگردی: همسانگرد

■ بازتابش داخلی: نادر (متمایل به قرمز)



- فرمول شيميايي: $Cu_{12}Sb_4S_{13}$
- شدت بازتابش (R%): ۵/۳۲
- عدد سختي ويكرز (VHN): ۳۱۲ - ۳۵۱
- سختي صيقلبي: متوسط (۳ - ۵/۴)
- رخ صيقلبي: ممكن است قابل مشاهده باشد.



- فرمول شیمیایی: TiO_2
- سیستم تبلور: تتراگونال
- شدت بازتابش و رنگ: ضعیف ، خاکستری روشن با ته رنگ آبی
- چندرنگی بازتابی: هوا (ضعیف)
- ناهمسانگردی: متوسط تا قوی (رنگها توسط بازتابشهای داخلی پوشیده می شوند)
- بازتابش داخلی: قوی (فراوان: سفید ، قهوه‌ای متمایل به قرمز ، متمایل به زرد)



- فرمول شیمیایی: TiO_2
- شدت بازتابش (R%): $19/7 - 23/1$
- عدد سختی ویکرز (VHN): $894 - 974$
- سختی صیقلی: سخت (6/5 - 6)، بیشتر از ایلمنیت، کمتر از کاسیتريت و هماتیت
- رخ صیقلی: رخ (110) اغلب قابل مشاهده است.
- ماکل: معمولاً ماکل تیغه‌ای دارد.



- فرمول شیمیایی: Au
- سیستم تبلور: مکعبی
- شدت بازتابش و رنگ: قوی ، زرد روشن یا طلایی
- چندرنگی بازتابی: مشاهده نمی شود
- ناهمسانگردی: همسانگرد ولی با خاموشی ناقص. اغلب سایه متمایل به سبزی مشاهده می شود.
- بازتابش داخلی: ندارد.



- فرمول شیمیایی: Au
- شدت بازتابش (R%): ۰.۷۷
- عدد سختی ویکرز (VHN): ۳۵ - ۵۸
- سختی صیقلی: نرم (۳ - ۵/۲)
- رخ صیقلی: قابل مشاهده نیست.
- ماکل: ماکل (۱۱۱) متداول است.



- فرمول شيميايي: SnO_2
- سيستم تبلور: تتراگونال
- شدت بازتابش و رنگ: ضعيف ، خاکستري متمایل به قهوه‌اي
- چندرنگي بازتابي: ضعيف تا فاقد چندرنگي
- ناهمسانگري: متوسط ، ولي به وسيله بازتابشهاي داخلي پوشيده مي‌شود (خاکستري)
- بازتابش داخلي: فراوان (زرد متمایل به سفيد تا زرد-قهوه‌اي)



- فرمول شیمیایی: SnO_2
- شدت بازتابش (R%): $10/7 - 12/15$
- عدد سختی ویکرز (VHN): $1168 - 1332$
- سختی صیقلی: سخت (۶-۷)
- رخ صیقلی: رخ (۱۱۰) به ندرت قابل مشاهده است.
- ماکل: ماکل (۱۰۱) بسیار متداول است.



- فرمول شیمیایی: CuFeS_2
- سیستم تبلور: تتراگونال
- شدت بازتابش و رنگ: قوي ، زرد تا زرد برنجي
- چندرنگي بازتابي: ضعيف ، گاهي قابل مشاهده است
- ناهمسانگردی: ضعيف ولي واضح (آبی - خاکستري ، زرد متمایل به سبز)
- بازتابش داخلي: ندارد.



- فرمول شیمیایی: CuFeS_2
- شدت بازتابش (R%): $6/44 - 0/45$
- عدد سختی ویکرز (VHN): $181 - 203$
- سختی صیقلی: متوسط (4 - 5/3)
- رخ صیقلی: رخ (111) به ندرت قابل مشاهده است.
- ماکل: به طور معمول به موازات (100)، (110) و (111)، تیغه‌های نازک یا پهن



■ فرمول شیمیایی: Cu_2S

- سیستم تبلور: کمتر از ۱۰۵ مونوکلینیک ، بالاتر از ۱۰۵ متبلور می شود.
- شدت بازتابش و رنگ: متوسط ، سفید- خاکستری تا سفید متمایل به آبی
- چندرنگی بازتابی: هوا (ضعیف تا فاقد چندرنگی)
- ناهمسانگردی: ضعیف تا متوسط (سبز زمردی تا متمایل به صورتی روشن)



- فرمول شیمیایی: Cu_2S
- بازتابش داخلی: ندارد.
- شدت بازتابش (R%): $2/33 - 4/33$
- عدد سختی ویکرز (VHN): ۸۴ - ۸۷
- سختی صیقلی: نرم (۳ - ۵/۲)
- رخ صیقلی: رخ (۱۱۱) ممکن است قابل مشاهده باشد.
- ماکل: ماکل (۱۱۱) در شکل بلوری هگزاگونال مشاهده می شود.



- فرمول شیمیایی: $(Fe, Mg)(Cr, Al)_2O_4$
- سیستم تبلور: مکعبی
- شدت بازتابش و رنگ: ضعیف ، خاکستری تیره تا خاکستری متمایل به قهوه‌ای
- چندرنگی بازتابی: مشاهده نمی‌شود
- ناهمسانگردی: همسانگرد
- بازتابش داخلی: متداول (قهوه‌ای تا قهوه‌ای-قرمز در نمونه‌های سرشار از منیزیم و آلومینیم ، در نمونه‌های غنی از آهن مشاهده نمی‌شود)



- فرمول شیمیایی: $(Fe, Mg)(Cr, Al)_2O_4$
- شدت بازتابش (R%): ۵/۱۳
- عدد سختی ویکرز (VHN): ۱۲۷۸ - ۱۴۵۶
- سختی صیقلی: سخت (۵/۵)
- رخ صیقلی: ممکن است قابل مشاهده باشد.



- فرمول شیمیایی: Cu_2O
- سیستم تبلور: مکعبی
- شدت بازتابش و رنگ: متوسط ، سفید- خاکستری با ته رنگ متمایل به آبی
- چندرنگی بازتابی: ضعیف تا فاقد چندرنگی
- ناهمسانگردی: در طول مرز دانه‌ها و وقتی که درشت دانه باشد ، متوسط تا قوی است (خاکستری- آبی تا سبز زیتونی- سبز)



- فرمول شیمیایی: Cu_2O
- بازتابش داخلی: فراوان (قرمز سیر)
- شدت بازتابش ($R\%$): ۶/۲۶
- عدد سختی ویکرز (VHN): ۱۹۳ - ۲۰۷
- سختی صیقلی: متوسط (۳ - ۴)
- رخ صیقلی: رخ (۱۱۱) به ندرت قابل مشاهده است.



- فرمول شیمیایی: CuS
- سیستم تبلور: هگزاگونال
- شدت بازتابش و رنگ: متوسط ، آبی- نیلی با ته رنگ بنفش تا سفید متمایل به آبی
- چندرنگی بازتابی: قوی ، آبی- نیلی با ته رنگ بنفش تا سفید متمایل به آبی
- ناهمسانگردی: قوی (نارنجی تا قهوه‌ای متمایل به قرمز)
- بازتابش داخلی: ندارد.



- فرمول شیمیایی: CuS
- شدت بازتابش ($R\%$): $6/6 - 7/23$
- عدد سختی ویکرز (VHN): $128 - 138$
- سختی صیقلی: نرم ($2 - 5/1$)، کمتر از کالکوسیت و کالکوپیریت
- رخ صیقلی: رخ (0.001) اغلب قابل مشاهده است.



- فرمول شیمیایی: PbS
- سیستم تبلور: مکعبی
- شدت بازتابش و رنگ: قوی ، سفید تا خاکستری روشن
- چندرنگی بازتابی: مشاهده نمی شود
- ناهمسانگردی: همسانگرد.
- بازتابش داخلی: ندارد.
- شدت بازتابش (R%): ۹/۴۲



- فرمول شیمیایی: PbS
- عدد سختی ویکرز (VHN): ۵۹ - ۶۵
- سختی صیقلی: نرم (۵/۲)
- رخ صیقلی: رخ (۱۰۰) اغلب به صورت فرو رفتگیهای مثلثی قابل مشاهده است.
- ماکل: ندارد.



- فرمول شیمیایی: C
- سیستم تبلور: هگزاگونال
- شدت بازتابش و رنگ: ضعیف ، خاکستری متمایل به قهوه‌ای تا سیاه متمایل به خاکستری
- چندرنگی بازتابی: قوی ، قهوه‌ای- خاکستری با ته‌رنگ زرد ، تا خاکستری متمایل به آبی
- ناهمسانگردی: قوی (زرد کهربایی تا قهوه‌ای تیره یا خاکستری متمایل به بنفش)



- فرمول شیمیایی: C
- بازتابش داخلی: ندارد.
- شدت بازتابش (R%): $2/6 - 4/26$
- عدد سختی ویکرز (VHN): $12 - 16$ (به ازای ۵۰ گرم بار)
- سختی صیقلی: نرم (۱ - ۲)، کمتر از بیشتر کانیهای که با آن همراه است.
- رخ صیقلی: رخ (۰۰۰۱) ممکن است قابل مشاهده باشد.
- ماکل: ندارد.



- فرمول شیمیایی: FeS_2
- سیستم تبلور: اورتورمبیک
- شدت بازتابش و رنگ: قوی ، سفید متمایل به زرد با ته رنگ متمایل به سبز یا متمایل به صورتی
- چندرنگی بازتابی: قوی ، سفید با ته رنگ قهوه‌ای ، زرد با ته رنگ سبز
- ناهمسانگردی: قوی (آبی ، سبز- زرد)



- فرمول شیمیایی: FeS_2
- شدت بازتابش (R%): $1/49 - 2/56$
- عدد سختی ویکرز (VHN): $1288 - 1681$
- سختی صیقلی: سخت (5/6 - 6)، بیشتر از پیروتیت، مساوی با پیریت
- رخ صیقلی: رخ (101) اغلب مشاهده می شود.
- ماکل: ماکلهای تیغه‌ای تقریباً همیشه دیده می شوند.



- فرمول شیمیایی: Fe_3O_4
- سیستم تبلور: مکعبی
- شدت بازتابش و رنگ: متوسط ، خاکستری ، معمولاً با ته رنگ متمایل به قهوه‌ای
- چندرنگی بازتابی: مشاهده نمی‌شود
- ناهمسانگردی: همسانگرد
- بازتابش داخلی: ندارد.



- فرمول شیمیایی: Fe_3O_4
- شدت بازتابش (R%): ۹/۱۹
- عدد سختی ویکرز (VHN): ۶۸۱ - ۷۹۲
- سختی صیقلی: سخت (۵/۵)
- رخ صیقلی: قابل مشاهده نیست.
- ماکل: معمولاً ماکل تیغه‌ای مشاهده می‌شود.



- فرمول شیمیایی: MoS₂
- سیستم تبلور: هگزاگونال (تریگونال)
- شدت بازتابش و رنگ: متوسط تا قوی ، سفید تا خاکستری ، ممکن است دارای ته رنگ متمایل به آبی باشد)
- چندرنگی بازتابی: قوی ، سفید تا خاکستری با ته رنگ متمایل به آبی
- ناهمسانگردی: قوی (سفید با ته رنگ متمایل به صورتی یا آبی تیره)



- فرمول شیمیایی: MoS_2
- بازتابش داخلی: ندارد.
- شدت بازتابش ($R\%$): $5/38 - 5/19$
- عدد سختی ویکرز (VHN): $8 - 100$
- سختی صیقلی: نرم ($1 - 5/1$)
- رخ صیقلی: رخ (0.001) اغلب قابل مشاهده است



- فرمول شیمیایی: NiAs
- سیستم تبلور: هگزاگونال
- شدت بازتابش و رنگ: قوی ، صورتی متمایل به زرد تا نارنجی متمایل به قهوه‌ای- صورتی
- چندرنگی بازتابی: ضعیف یا متوسط ، سفید متمایل به صورتی ، متمایل به زرد تا قهوه‌ای
- ناهمسانگردی: قوی (سبز متمایل به خاکستری ، متمایل به زرد ، بنفش-آبی ، آبی- خاکستری)



- فرمول شیمیایی: NiAs
- بازتابش داخلی: ندارد.
- شدت بازتابش (R%): $1/46 - 4/51$
- عدد سختی ویکرز (VHN): $372 - 363$
- سختی صیقلی: سخت (5 - 5/5)
- رخ صیقلی: ممکن است قابل مشاهده باشد.
- ماکل: نادر، اغلب به موازات (10 11)



- فرمول شیمیایی: $(Fe, Mn)WO_4$
- سیستم تبلور: مونوکلینیک
- شدت بازتابش و رنگ: ضعیف، خاکستری تا سفید متمایل به خاکستری
- چندرنگی بازتابی: ضعیف تا فاقد چندرنگی
- ناهمسانگردی: ضعیف تا متوسط (زرد تا خاکستری)
- بازتابش داخلی: متداول (قرمز سیر به ویژه در روغن)



- فرمول شیمیایی: $(Fe, Mn)WO_4$
- شدت بازتابش (R%): $2/15 - 3/16$
- عدد سختی ویکرز (VHN): $319 - 390$
- سختی صیقلی: سخت (5/6 - 6)
- رخ صیقلی: رخهای (010) و (100) اغلب قابل مشاهده می باشند.
- ماکل: ماکل (100) بسیار متداول است.



- فرمول شیمیایی: $\alpha - \text{Fe}_2\text{O}_3$
- سیستم تبلور: هگزاگونال
- شدت بازتابش و رنگ: متوسط ، سفید- خاکستری با ته رنگ متمایل به آبی
- چندرنگی بازتابی: ضعیف
- ناهمسانگردی: متوسط (خاکستری- آبی ، خاکستری- زرد)
- بازتابش داخلی: متداول (قرمز سیر)
- شدت بازتابش (R%): $26/4 - 29/95$



- فرمول شیمیایی: $\alpha - \text{Fe}_2\text{O}_3$
- شدت بازتابش (R%): $26/4 - 29/95$
- عدد سختی ویکرز (VHN): $1000 - 1100$
- سختی صیقلی: سخت (5 - 6)
- رخ صیقلی: رخهای (1011) و (0001) ممکن است مشاهده شوند.
- ماکل: ماکل (1011) بسیار متداول است.

www.salampnu.com

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

- ✓ نمونه سوالات پیام نور : بیش از ۱۱۰ هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه
- تستی و تشریحی
- ✓ کتاب ، جزوه و خلاصه دروس
- ✓ برنامه امتحانات
- ✓ منابع و لیست دروس هر ترم
- ✓ دانلود کاملاً رایگان بیش از ۱۴۰ هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور

www.salampnu.com